TIKKURILA

Termékleírás
2006.11.16.

PANEELI ÄSSÄ TITÁN LAKK
(PANEL ACE TITAN)



* véd az UV-sugárzástól
* gátolja a fa sötétedését

TERMÉKTÍPUS:
Félmatt, vízhígítású akrilát lakk beltéri használatra. Szervetlen UV-védő anyagot tartalmaz (titánium dioxidot), ami hatékonyan véd a káros UV-sugárzás ellen és hosszas védelmet biztosít a fa elsötétülése ellen. Világos színű fafajtákra ajánlott. A megszáradt felület enyhén fehéres hatású. Nem alkalmas sötét fafajták, padlók, bútorok és festett felületek lakkozására.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Beltéri fa falburkolatok és mennyezeti burkolatok, ajtók, gerendafalak , stb. lakkozása.

MŰSZAKI ADATOK:

Színek:	fehéres áttetsző
Fényességi fokozat:	félmatt
Fedőképesség:	8-12 m^2/l/réteg a gyalult felületeken A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerelések:	1 l, 3 l, 10 l
Hígítás:	vízzel
Felhordási mód:	ecset, szórás
Száradási idők: **(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**	porszáraz ½ óra múlva, csiszolható és átfesthető 2-3 óra múlva A következő napon vehető használatba. A teljes szárazságot és kikeményedést kb. 2 hét alatt éri el a felület. Ez alatt az idő alatt lehetőleg kerülje a hehéz terhelést, és ne helyezzen el tárgyakat a felületen.
Szárazanyag-tartalom:	24%
Sűrűség:	kb. 1,0 kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	005 3165

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 10°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Kezeletlen felületek:
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződéseket és a laza rostokat. Szükség esetén csiszolja meg a felületet. Enyhén nedvesítse be a felületet, hogy a laza rostok kiálljanak a felületből. Hagyja a felületet megszáradni, majd csiszolja le.

Korábban festett felületek:
A korábban lakkozott felületeket mossa le Maalipesu tisztítófolyadékkal és óvatosan öblítse le vízzel. Távolítsa el a laza, lepergő rétegeket egy kaparóvas segítségével. Csiszolja meg az egész felületet, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt és közben is időnként, keverje el alaposan a lakkot, hogy a különböző összetevők jól elkeveredjenek. Szükség esetén hígítsa a lakkot vízzel. Hordjon fel két réteg lakkot szálirányban haladva. Egy felületi egységet lakkozzon le egyszerre, hogy a lehetséges átfedéseket elkerülhesse. Az első kezelés után (amikor a felhordott lakk megszáradt) finoman csiszolja meg a felületet.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt lakkot mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A felhordástól számított egy hónapig ne tisztítsa a felületet.
Egy hónap elteltével: Az elszennyeződött felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerrel (pl. mosogatószeres vízzel) egy törlőruhával, szivaccsal, vagy egy puha kefe segítségével. A tisztítás után ne hagyja a felületet nedvesen.
Az erősen szennyezett felületeket tisztíthatja enyhén lúgos (pH 8-10) mosószerrel egy törlőruhával, vagy szivaccsal. Tisztítás után alaposan öblítse le a felületet tiszta vízzel.

FELÚJÍTÁS:

A Paneeli Ässä Titán Lakkal festett felületet Paneeli Ässä Titán Lakkal, vagy hasonló vizes bázisú lakkal lehet felújítani.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/e, 130 g/l (2010)**
A termék kevesebb, mint 130 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701
info.hu@tikkurila.com, www.tikkurila.hu

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.