

JEDYNKA® WOOD IMPREGNATION WITH WAX CONTENT
JEDYNKA® VIASZ TARTALMÚ IMPREGNÁLÓ VÉKONYLAZÚR
DEKORÁCIÓS ÉS VÉDELMEZŐ NYÚJTÓ IMPREGNÁLÓ LAZÚR KÜLTÉRI FAFELÜLETEKRE



- ✓ tartós színek
- ✓ mélyen beszívódik a fába
- ✓ tartós felületet képez – akár 6 éves élettartam
- ✓ mikroorganizmusokkal szemben ellenálló
- ✓ védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen
- ✓ hatékony víztaszító tulajdonság
- ✓ 3 típusú aktív gyantát tartalmaz, mely által teljeskörű védelmet nyújt a kezelt fafelületnek
- ✓ kiváló fedőképesség: akár 18 m²/l/réteg

TERMÉKTÍPUS:

Vékonyrétegű impregnáló vékonylazúr, mely 3-as hatását 3 típusú aktív gyanta révén fejti ki, így biztosítva teljeskörű védelmet a kezelt fafelületnek:

- poliszacharid gyanta – javítja a termék és a fa kémiai szerkezete közötti kompatibilitást
- lenmagolaj – mélyen beszívódik a fába, víztaszító hatást fejt ki
- alkid gyanta – hermetikus bevonatot képez, mely biztosítja a kezelt fa ellenállását az időjárási és környezeti hatásokkal szemben. A bevonat UV sugárzással és mikroorganizmusokkal szemben ellenálló.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Dekorációs hatású, védelmet nyújtó termék minden kültéri fa és faalapú felületek kezelésére: ablakkeretek, ajtók, fészerek, kerítések, fahomlokzatok és egyéb faelemek.

FELHASZNÁLÁS:

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

A festendő felület legyen száraz és tiszta. Távolítsa el a gyantamaradványokat, az olajos és zsíros szennyeződések. A csomókat távolítsa el (ebben az esetben helyüket töltsse ki ép fával), vagy kezelje megfelelő facsomó kezelő termékkel. A felületi egyenetlenségeket, réseket, repedéseket és sérült részeket töltsse ki faglettel, melyet színezzon a végső felületkezelés színénél világosabb árnyalatúra. A penészes részeket kezelje megfelelő penészgátló szerrel. A korábban festett, lazúrozott vagy kitöltött felületeket csiszolja le és egyenlítse ki, ezzel javítva a felület nedvszívó képességét.

2) FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A festendő felület legyen száraz, a fa nedvességtartalma ne haladja meg a 20%-ot. Felhordás alatt a levegő hőmérséklete legyen +5°C fölött, relatív páratartalma pedig ne haladja meg a 80%-ot.

3) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje fel a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel vagy törlőkendővel elsőként körkörös mozdulatokkal impregnálva a fát, majd ezt követően szálirányban. Javasolt legalább 2 réteg felhordása. Az egymást követő rétegek között hagyjon 6 óra száradási időt.

Figyelem! Ne alkalmazza a terméket +5°C hőmérséklet alatt, vagy 80%-nál magasabb páratartalom esetén.

SZÁRADÁSI IDŐ (+23°C, a levegő 50%-os relatív páratartalma mellett):

Érintésszáraz 3 óra elteltével, a következő réteg felhordható 6 óra múlva. A száradási idő függ a fajtától. Alacsony hőmérsékleten és magas páratartalom mellett a száradási idő megnövekedhet.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat lakkbenzinnel (1050-esjelzőszámú hígító).

SZÍNEK:

Színtelen + 9 gyári szín. A színtelen termékkel kezelt felület gyakrabban igényelheti a felújító festést, mint a színezett termékkel kezelt felületek.

Figyelem! A végső szín és fényességi fokozat függ a fajtától, a felhordott mennyiségtől, a felhordás módjától, a felület-előkészítéstől és az alapfelület eredeti színétől. A festési munkálat megkezdése előtt, kis felületen való tesztfestés javasolt.

FÉNYESSÉGI FOKOZAT:

Matt.

FEDŐKÉPESSÉG:

Akár 18 m²/liter/réteg. (A valódi fedőképesség számos tényezőtől függ, mint például a fa típusa, szerkezete, porozitása, keménysége, nedvességtartalma vagy a felhordási technika.

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

A gyártástól számított 36 hónap, eredeti, lezárt kannában. Gyártási idő (nap/hónap/év) a kannán található.

KISZERELÉSEK:

0,9 l; 2,5 l; 5 l és 10 l

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS, EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Tartalmaz: szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok, <2% aromások, terpentin, olaj, etil-metil-ketoxim, kobalt-bisz (2-etil-hexanoát), 4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Gyúlékony folyadék és gőz. Allergiás bőrreakciót okozhat. Álmoságot és szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termékkannát vagy -címét. Kerülje a gőzök belélegzését. Viseljen védőkesztyűt. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyen használható. Szikrától és nyílt lángtól távol tartandó. Dohányozni tilos! Kerülje a termék környezetbe való jutását. **BŐRREL ÉRINTKEZVE:** Mossa le bő vízzel és szappannal. A termék a szárazréteg tartósítását szolgáló biocid anyagot tartalmaz. **Tartalmaz:** 4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on és 2-oktil-2H-izotiazol-3-on.

Figyelem: öngyulladás veszélye állhat fenn a használt, a termékkel átitatott törlőruhák, illetve a csiszoláskor keletkezett por miatt. Az ilyen hulladékot fémedényben víz alatt kell tartani az elszállításig.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

+5°C és +25°C között, jól lezárt kannában. Tárolja és szállítsa a terméket környezeti hatásoktól védve.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Viszkózitás, Ford csésze: 4 mm-es átmérő, (+23°C)	26 – 50 s
Sűrűség	0,87-0,92 g/cm ³
Lobbanáspont	min. +30°C

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/f, 700 g/l (2010)**

A termék legfeljebb 700 g/l VOC-t tartalmaz.

A Gyártó (Tikkurila Polska S.A) szavatolja a termék megfelelő minőségét, de nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjába felelősséget vállalni a kivitelező munkáért. A gyártó a főnti tájékoztatást a legjobb tudásra. szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu