Hammer Szórófesték
Fényes és Kalapácslakk hatású 400 ml



KÖZVETLENÜL A ROZSDÁRA!



Maston Hammer Szórófesték Fényes és Kalapácslakk hatású 400 ml

MASTON HAMMER – SOKOLDALÚAN ALKALMAZHATÓ FÉMFESTÉK

ROZSDA ELLENI VÉDELEM + ALAPOZÓ + FEDŐFESTÉK = HAMMER FÉMFESTÉK

Metálhatású szórófesték minden típusú beltéri és kültéri, fém és fa felületre. Alkalmas új és korábban festett felületek festésére, mint pl. rozsdás, vagy korábban festett acél és vas felületek. Alumínium, rozsdamentes acél, vörös- ér sárgaréz felületek festése előtt, alapozzon Maston egykomponensű, savkatalizátoros alapozóval. Száradási idők: Porszáraz 15 perc múlva, érintésszáraz 30 perc múlva, teljes száradás 24 óra múlva. Szükség esetén, 15 perc múlva (+20°C) átfesthető - kizárólag önmagával, Maston Hammer Fényes fémfestékkel.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:
Alkalmazási terület: beltéri és kültéri felületek
Tapadás: kiváló tapadás
Kémiai ellenállás: kiváló
Időjárási ellenállás: kiváló
Kötőanyag típusa: speciális
VOC EU határérték II B (e), max. 840 g/l (2010). VOC-tartalom: 613,59 g/l
Fedőképesség: 1,0 – 1,5 m^2*)
Érintésszáraz: 0,5 óra *)
Teljes száradás: 24 óra *)
Átfesthető: Szükség esetén, 15 perc múlva (+20 °C)
Hőállóság: +120 °C

*) FIGYELEM! A fedőképesség számos tényezőtől függ, mint pl. a felület textúrája, porozitása, színe és nedvességtartalma.
A száradási idő függ a felület minőségétől, a környezeti hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felhordott rétegek vastagságától.

KISZERELÉSEK: 400 ml

KARTON: 6 db.

VAARATON OTSONI-KERROKSELLE
SKADAR EJ OZONET

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

Hammer Szórófesték
Fényes és Kalapácslakk hatású 400 ml

Fényes

6 412490 017729
8880001
Fekete

6 412490 017736
8880002
Fehér

6 412490 017743
8880003
Ezüst

Kalapácslakk

6 412490 017750
8890001
Fekete

6 412490 017767
8890002
Fehér

6 412490 017774
8890003
Ezüst



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599