

Šabac ,Hajduk Veljkova bb.

Technikai adatlap
Extra lakk lazúr

ÁLTALÁNOS ADATOK	Ellenáll az UV sugarakkal szemben.Védi a fa felületet, mely magasfokú nedvessének van kitéve.A decolux lakklazúr használata előtt ajánlott Decolux fa impregnálót használni.Védi a fát a nedvességtől, esőtől, fagytól és naptól. A Decolux lakklazúrral ápolta fa felület természetes hatású és megahagya a fa természetes erezetét.
HASZNÁLAT	Használat előtt jól felkeverni.A fa tiszta és száraz kell, hogy legyen.Beltérben egy rétegben, míg kültérben két rétegben ajánlott felvinni.
TECHNIKAI ADATOK	Kötés típusa: speciális műgyanta Sűrűség: 0,87-0,92 g/cm³ Kiadósság: 14-16m²/l Száradás: levegőn (hőm. 15-25°C, rel. páratartalom max 70%) Száráz: 8-10 óra elteltével Viszkozitás: Ford szerint Ø 4mm 20°C min. 90-140 sec. Felviteli hőmérséklet: +5°C- +35 °C % tömör anyag tartalom:45%
SZÁRAZ FILM RÉTEG TULAJDONSÁGA	
SZÍN ÁRNYALATOK	11 színárnyalat, Zorka Color színekártya szerint
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	A fa felület tiszta , zsír és olajmentes és száraz kell hogy legyen.
ALKALMAZÁS	Két rétegben vihető fel. FELVITEL:ecset, henger, szivacs vagy merítés.
CSOMAGOLÁS	0.75l; 2.5l 4l
TÁROLÁS	5 év , eredeti csomagolásban és megfelelő tárolásnál.
HÍGÍTÁS	Hígító ,eszközök tisztítására
ÓVINTÉZKEDÉS	Gyúlékonyság .II csoport, T1 osztály Reaktivitás 0 Egészség: I csoport Erre a termékre (A/f-OB)a VOC Eu határérté 500g/l.Ezen termék maxim. VOC értéke 500g/l