

Šabac ,Hajduk Veljkova bb.

Technikai adatlap
Klasszikus lazúr

ÁLTALÁNOS ADATOK	Védi a fát az esőtől, naptól, fagytól, nedvességtől és nyútól.A Decolux lazúrfestékekkel bevont felület, természetes nemesített hatású, mely meghagyja a fa természetes erezetét.Speciális műgyanta és – pigment alapú, gombaölő hatású.
HASZNÁLAT	Hassználat előtt jól felkeverni.A fa tiszta és száraz kell, hogy legyen.Beltérben két rétegben, míg kültérben három rétegben ajánlott felvinni.
TECHNIKAI ADATOK	Kötés típusa: speciális műgyanta Sűrűség: 0,87-0,92 g/cm³ Kiadósság: 10-12m²/l Száradás: levegőn (hőm. 15-25°C, rel. páratartalom max 70%) Száráz: 8-10 óra elteltével Viszkozitás: Ford szerint Ø 4mm 20°C min. 28-40 sec. Felviteli hőmérséklet: +5°C- +35 °C
SZÁRAZ FILM RÉTEG TULAJDONSÁGA	
SZÍN ÁRNYALATOK	11 színárnyalat, Zorka Color színekártya szerint
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	A fa felület tiszta , zsír és olajmentes és száraz kell hogy legyen.
ALKALMAZÁS	Kát vagy három rétegben vihető fel. FELVITEL:ecset, henger, szivacs vagy merítés.
CSOMAGOLÁS	0.75l; 2.5l 4l
TÁROLÁS	5 év , eredeti csomagolásban és megfelelő tárolásnál.
HÍGÍTÁS	Hígító ,eszközök tisztítására
ÓVINTÉZKEDÉS	Gyúlékonyság .II csoport, T1 osztály Reaktivitás 0 Egészség: I csoport Erre a termékre (A/f-OB)a VOC Eu határérté 700g/l.Ezen termék maxim. Voc értéke 700g/l