„Zorka Color“ a.d. Šabac, Hajduk Veljkova bb, Šabac

Tel: +381 15 368 800; +381 15 368 810; +381 15 368 820;
Fax: +381 15 368 809; +381 15 368 899; +381 15 368 823;
E-mail: info@zorkacolor.com; www.zorkacolor.com

PRIMERA

Beltéri falfesték

Terméktípus és alkalmazási terület

A **PRIMERA** egy rendkívül gazdaságos, polimerrel erősített, vízbázisú, beltéri falfesték. Ajánlott lakó- és irodaépületek, iskolák, kórházak, szállodák, öregotthonok és egyéb középületek falainak és mennyezeteinek dekorációs festésére, ahol nem előírás a felület moshatósága. Alkalmas vakolt, glettelt, gipszkarton, tapétázott, farostlemez, MDF, beton, stb. felületek festésére. Alkalmas új, vagy korábban vízhígítású festékkel kezelt felületek festésére.
A festéknek rendkívül alacsony az illékony szerves vegyület tartalma, és nem tartalmaz nehéz fémeket. Ellenáll az enyhe, száraz dörzsölésnek, de nem tűri jól a nedves törlőruhával, szivaccsal való mosást.

Összetétel

Vízbázisú polimer kötőanyag, töltőanyagok, pigmentek, speciális adalékanyagok.
Színek: fehér 1503. Ambienta színező pasztákkal, pasztellszínekre színezhető (max. 200 ml / 15 liter fehér festék).

Felület előkészítés

A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 20^{o}C, a levegő relatív páratartalma pedig 65% alatt. Távolítsa el a felületről a port, a laza részecskéket, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket.
Az újonnan glettelt felületeket hagyja kiszáradni, kb. egy napot számítva minden mm vastagságra. A beton felületek kb. egy hónap alatt érik el a teljes kikeményedést.
A korábban festett felületekről távolítson el teljesen minden vízben oldódó festéket, alapozót vagy dekorációs bevonatot.
A penésszel fertőzött falfelületeket festés előtt fertőtleníteni kell.

Alkalmas felületek: Új beltéri falak és mennyezetek: mész-cement és cement vakolatok, minőségi gipszkarton lapok, szintezett felületek, beton, szálerősítésű cementlapok, MDF lapok.
Falburkolatok: ellenőrizze, hogy a tapéta alkalmas festésre vagy nem. Jól tapadó, régi emulziós festékrétegre felhordható.
Alkalmatlan felületek: Vízben oldódó (kréta és mész alapú) festékkel kezelt felületek: a PRIMERA felhordása előtt, távolítsa el teljesen a kréta/mész alapú festékréteget. A fényes, régi olajfesték, lakk, zománcfesték rétegeket csiszolja le teljesen.

TIKKURILA

„Zorka Color“ a.d. Šabac, Hajduk Veljkova bb, Šabac

Tel: +381 15 368 800; +381 15 368 810; +381 15 368 820;
Fax: +381 15 368 809; +381 15 368 899; +381 15 368 823;
E-mail: info@zorkacolor.com; www.zorkacolor.com

Műszaki adatok

		PRIMERA	
Felhordás		Használjon rövidszőrű hengert (a sarkokban és az éleknél használjon egy kisebb ecsetet).	
Alapozó		Normál mértékben nedvszívó felületek: mész-cement, cement vakolatok, minőségi beton és gipszkarton lapok:	PODLOGA (vízzel hígítva, 1: 8 arányban)
Kiadósság		Kb. 200 – 250 ml/m^2 (két rétegben). Sima felületeken használjon közepes szőrű hengert.	
		A kiadósság nagyban függ a felület nedvszívó képességétől és a felhordás módjától. A valós kiadósság a festés helyszínén állapítható meg.	
Hígítás		Vízzel, max. 10 %-ban.	
Sűrűség, g/cm^3		1.65 – 1.70	
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC), g/l		Max. 30 EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/a, 30 g/l (2010)	
Viszkozitás, KU		tixotróp (csepegés mentes)	
Szárazanyag-tartalom, (30 perc, 135^{0}C-on) %		65.93	
PVC		~94	
A száraz festékréteg tulajdonságai	**Moshatóság**	Nem mosható	
	Fényességi fokozat	Matt	
Száradási idők: újrafesthető (20°C, 65 % relatív páratartalom)		Érintésszáraz: kb.50 perc múlva Újrafesthető 4-6 óra elteltével.	
Kiszerelések		0.75 L; 2, 5 L; 5 L, 10 L, 15 L műanyag kannák.	
Szavatossági idő és tárolás		18 hónap. FAGYTÓL VÉDENDŐ, ne tegye ki közvetlen napsütésnek.	

TIKKURILA

„Zorka Color“ a.d. Šabac, Hajduk Veljkova bb, Šabac

Tel: +381 15 368 800; +381 15 368 810; +381 15 368 820;
Fax: +381 15 368 809; +381 15 368 899; +381 15 368 823;
E-mail: info@zorkacolor.com; www.zorkacolor.com

A festék előkészítése, felhordás

A festéket csak használat előtt keverje fel. Szükség esetén hígítsa vízzel (max. 10%-ban), a festési körülményeknek és a felhordási módnak megfelelő viszkozitás eléréséig. FIGYELEM! Hígítással a festék kiadóssága nagymértékben csökken!
Az egyenletes szín elérése érdekében, keverje alaposan össze a teljes felületre elegendő mennyiségű színre kevert festéket. Nagy felületek esetén, ami kor ez nem lehetséges, színkiegyenlítés céljából keverjen össze legalább 3 kannányi festéket egy konténerben. Amikor a festék kb. egy harmada fel lett hordva, öntsön a konténerbe egy újabb kanna festéket, keverje fel alaposan és folytassa így mindaddig, amíg a teljes felületet be nem festi. A hígítatlan, azonos gyártási számmal rendelkező fehér festéket nem szükséges festés előtt szín kiegyenlíteni.
Felhordás közben nem ajánlott „javításokat” alkalmazni (színező pasztát, hígítót adagolni, stb.). Esetenként a kiadósságot egy megfelelő nagyságú tesztfelület festése alapján lehet meghatározni.
A festéket két rétegben ajánlott felhordani (+20ºC és 65 % relatív páratartalom mellett), hosszúszőrű ecsettel vagy textil hengerrel. Hengerezésnél használjon megfelelő festéklehúzó rácsot. Célszerű egy-egy falat megszakítás nélkül, egészében lefesteni. Hordja fel előbb ecsettel vagy kishengerrel a festéket a nehezen elérhető felületekre (sarkok, élek), majd ezután hengerezze a nagyobb felületeket.

Hulladékkezelés

Folyékony hulladék **EWC: 08 01 12**. A folyékony hulladék nem dobható el a háztartási hulladékkal együtt, nem önthető folyóvízbe vagy a csatornarendszerbe. Kikeményedés után, veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani: **EWC: 17 09 04**. Megfelelő tisztítás után, a száraz, kiüresedett kannák újrahasznosíthatók.

Festőszerszámok tisztítása

Használat után, törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat alaposan vízzel.

Munkahelyi biztonság

Vegye figyelembe az építkezési és festési munkálatokra érvényes általános utasításokat és előírásokat. A PRIMERA használatakor nem szükséges különleges védő eszközöket és intézkedéseket alkalmazni.

Minőségellenőrzés

A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Üzemi gyártásellenőrzések és különböző független, hazai és külföldi szakmai intézmények által végzett eseti vizsgálatok garantálják a minőséget.