



Mész-cement bázisú kézi vakolat és habarcs az érvényben lévő MSZ EN 998-1 harmonizált szabvány szerint CS II

Felhasználási terület	– bel- és kültérben egy rétegben földem és fal vakolására pl. lakó terek, nappali tartózkodás terei, fürdő...stb. – kisebb javítások vakolására, habarcsolásra, falazásra – javítási munkák (ablakcsere, vakolathiány) falazó habarcsa és vakolata – nem javasolt lábazatokon, pincék külső falán, vízzel és sóval terhelt falazatokon
Tulajdonságok	– kül- és beltéri vakolat, egy rétegben 10-25 mm rétegvastagságig felhordható – jó páraáteresztés – könnyen feldolgozható – nem éghető – 0-4 mm szemcseméretű, szürke – jól kenhető falazás esetén
Felület-előkészítés	– Az alap legyen szilárd, hordképes, száraz, repedésmentes, minden szennyező anyagtól, portól mentes (zsír, olaj, festékanyagok eltávolítandók). – Kerámia, beton, zsalukő falazatokon SAKRET MZP-02, MZP-04 előfröcskölő alapozó használata javasolt – Pórusbeton, liapor, egyéb erősen nedvszívó falazatokon SAKRET UG alapozóval – Enyhén nedvszívó ásványi alapfelületeken SAKRET UG alapozóval 1:1-1:2
Feldolgozás	– Kézi feldolgozás: A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel, egy (max 600 fordulat/perc sebességű) keverőgéppel csomómentesre keverjük. 1 percig pihentetjük, majd újrakeverjük. – A megkevert anyagot az alapfelületre felhordjuk és ellécezzük – A felhordott vakolatot vakolóléccel elhúzzuk, és a száradási idő után jöhet rá a következő simító réteg
Anyagösszetétel	– Mészhidrát MSZ EN 459 – Cement MSZ EN 197 – Oszályozott homok MSZ EN 13139 – Tulajdonság javító adalékszerek
Kiszerelés	– 40 kg-os többretegű papírzsákban/ EU raklapon
Anyagszükséglet	– 16-17 kg szárazanyag/m²/cm-ként – 1 zsák (40 kg) = kb. 28 l készhabarcs 20 mm rétegvastagságnál kb. 1,5 m²-re elég
Tárolás	– Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen, fa raklapon eltartható 12 hónapig. A megkezdett csomagolást azonnal vissza kell zárni.
Tudnivalók	– A kötésben lévő anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, +25 °C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől. – A megadott műszaki adatok +20 °C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig csökkenti a bedolgozási időt.

- A bekevert anyagot újakeverni, vagy abba a már megkötött hulladék anyagot visszadolgozni tilos!
- A mindenkor érvényben lévő szabványnak, irányelvnek megfelelően kell eljárni.
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Mészhidrátot tartalmaz, ezért víz hatására lúgos kémhatású lesz.
- Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!
- Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

Műszaki adatok	
Keverővíz - 1 kg - 40 kg	kb. 0,16 liter kb. 6,40 liter
Bedolgozhatósági hőmérséklet:	(T) +5 °C < T < +25 °C
Rétegvastagság:	10-25 mm
Testsűrűség:	kb. 1,65 kg/dm ³
Nyomószilárdság (MSZ EN 998-1):	
28 nap után	1,5-5,0 N/mm ²
Húzó- Hajlítószilárdság (MSZ EN 998-1):	
28 nap után	>1,0 N/mm ²
Tapadószilárdság (MSZ EN 998-1):	>0,08 N/mm ²
Szemcseméret	0-4 mm

A jelen műszaki adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2015.06.01.