

Tikkurila-Zorka D.O.O
 Kutatási és Fejlesztési Osztály
 Építészeti bevonatok

Április, 2013

Technikai adatlap ZORALUX Vizes Zománcfesték

TERMÉKTÍPUS	Vizesbázisú, környezetbarát akril zománcfesték beltéri fa- és fémfelületek dekorációs festésére. Nincs károsanyag-kibocsátása, nem tartalmaz oldószereket és lágyítószereket, a környezetre és az egészségre káros anyagoktól mentes. Innovatív gyártási eljárás során előállított termék, mely viszonylag gyorsan szárad. Festés és száradás alatt kellemes illatot áraszt. Könnyen felhordható, használatra kész termék, kiváló nedves dörzsállósággal. Megfelelően előkészített felületekre felhordva, egy rétegben is jól takar. Sötétebb árnyalatok eléréséért 2 réteg felhordása ajánlott.
ALKALMAZÁSI TERÜLET	Környezetbarát termék, mely könnyű felhordhatósága és kellemes illata révén gyerekoszobák, iskolák, óvodák, stb. beltéri felületeinek festésére javasolt.
TECHNIKAI ADATOK	Összetevők: vizesbázisú akril kötőanyagok, speciális adalékanyagok Kiadósság: sima felületek: kb. 70-80 ml/m ² /réteg A valódi kiadósság a felület érdességétől és nedvszívóképességétől függ. Felhordási mód: rövidszőrű henger (a sarkokban és az éleknél használjon ecsetet) Száradási idő (20°C, rel. páratartalom kb. 65%): Érintésre száraz: kb. 20 perc elteltével Átfesthető: 4-6 óra múlva Szárazanyag-tartalom (30 perc 135°C-on): 57,62 – 61,97 PVC: ~ 69 – 72
SZÁRAZRÉTEG TULAJDONSÁGAI	Nedves dörzsállóság: I. Osztály Bevonat keménysége: 35-40 Fényességi fokozat, < 65°: 70-75 (fényes)
SZÍNEK	8 előre kevert szín
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	Felhordási körülmények: A festés és száradás alatt a levegő és a felülete hőmérséklete legyen +5°C és +35°C között, a levegő relatív páratartalma 80% alatt. Felület előkészítése: A festendő felület legyen tiszta és száraz. Távolítsa el a felületről a port, olajos, zsíros, viaszos és más szennyeződések. A korábban festett felületekről távolítsa el a laza, leváló, krétásodó régi festékréteget. Az esetleges penészfoltokat fertőtlenítsen. A repedéseket, lyukakat, más felületi egyenetlenségeket töltsen ki vizesbázisú akril töltőanyaggal. Alapozás: A jó tapadásért a felületeket ajánlott vizesbázisú akril alapozóval kezelni 1-2 rétegben, a felület minőségétől függően.
FELHORDÁS	Festés előtt, csak abban az esetben keverje fel óvatosan a festéket, ha a festék felületén vízréteg látható. Hordja fel a terméket rövidszőrű hengerrel. A nehezen elérhető sarkokban, éleknél használjon ecsetet. Új, korábban nem festett felületek esetén, különösen érdes felületeken vagy sötét árnyalatoknál, a terméket 2 rétegben ajánlott felhordani. Nagy felületek és texturált felületek festésénél használjon jó minőségű, közepes szőrű hengert.
KISZERELÉSEK	0,7 literes fémkanna
TÁROLÁS	18 hónap, eredeti csomagolásban és megfelelő tárolásnál. Fagytól és közvetlen napsütéstől védendő.
HÍGÍTÁS	Szükség esetén vízzel, max. 5%-ban.

Tikkurila-Zorka D.O.O
Kutatási és Fejlesztési Osztály
Építészeti bevonatok

Április, 2013

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Használat után a festőszerszámokat mossa le azonnal vízzel.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOZÁSOK	Vegye figyelembe az általános építési és festési szabályozásokat. A ZORALUX Vizesbázisú Akril Zománcfesték felhordásánál speciális óvintézkedéseket nem szükséges hozni.
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS	Folyékony hulladék: EWC 08 01 12: A folyékony hulladékot a háztartási hulladékkal együtt kidobni, csatornába vagy élővízbe önteni tilos. Száraz hulladék: EWC 17 09 04: A száraz, üres kannák alapos tisztítás után újrahasznosíthatóak.
MINŐSÉG	A termék minőségét a gyártási operációs rendszer garantálja, mely az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Időszakos terméktesztelést független szakintézmények végeznek.



Tikkurila inspires you to color your life!