

Magasfényű zománccfesték 3az 1ben

ÁLTALÁNOS ADATOK	Minőségi anti korróziós festék az alapozó és befejező festék tulajdonságaival, egy rétegben.Minőségi korróziógátló pigmenteket tartalmaz, melyek lehetővé teszik, azonnali felvitelét a rozsdára.
HASZNÁLAT	Csiszolással el kel távolítani a labilis szemcséket, a régi festéket.le kell csiszolni, ezáltal jobb tapadást biztosítva a festéknek.Hígítóval zsírtalanítani, portalanítani kell.A festék felvitel előtt a felületnek száraznak, és tisztának kell lennie. 1-2 rétegben lehet felvinni
TECHNIKAI ADATOK	Kötés típusa: műgyanta Sűrűség: 1,0-1,30 g/cm³ Kiadósság: 7-8m²/l 50 µm Elméleti kiadósság: 0,100kg/m² 30mikrom.-e(2x30 mikr.) Száraz film optimális vastagsága:30-50 µm Száradás: levegőn (hőm. 15-25°C, rel. páratartalom max 70%) Porszáráz: 4-6 óra elteltével Két réteg közötti eltérés: 24 óra Viszkozitás: 200-250 " D¼ /20° DIN 53211 Felviteli hőmérséklet:+10°C- +35 °C Felület hőmérséklete: min.3 °C harmatpont felett VOC: Erre a termékre az EU határ (A/i-OB): 500g/l(2010). Ezen termék max.VOC értéke 495g/l. . Megjegyzés: Minden adat norm. hőmérséklet- 20 °C és rel.páratartalomra lett megadva.Alacsonyabb hőmérsékleten a száradási idő hosszabbodik.
SZÁRAZ FILM RÉTEG TULAJDONSÁGA	Magasfényű
SZÍN ÁRNYALATOK	Zorka Color színkártya szerint
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	Azonnal fel lehet vinni a rozsdás felületre, illetve az alapozó festékre, ezáltal is hosszú védelmet biztosítva.
ALKALMAZÁS	Hígítóval hígítható. FELVITEL:ecset, henger, 5%ig hígítható Airless festékszóró 10-12%ig hígítható
CSOMAGOLÁS	0.75l
TÁROLÁS	36 hónapig, eredeti csomagolásban és megfelelő tárolásnál.
HÍGÍTÁS	hígító
ÓVINTÉZKEDÉS	Gyúlékonyság .II csoport, Reaktivitás 0 Egészség: I csoport