

Duropol Enamel lacquer

Duropol Zománcfesték



Terméktípus

Duropol Zománcfesték – egykomponensű, erős fedőfesték. Összetétele: alkid gyanta, speciális pigmentek és adalékanyagok. A zománcfesték jól teríthető. Rugalmas, nagyon jó mechanikai tulajdonságokkal bíró bevonatot képez, mely fényét kiválóan megőrzi. Könnyű felhordhatóság jellemzi.

Alkalmazási terület

Fa és fém felületek védelmet nyújtó és dekorációs festésére alkalmas. Rendszerben használandó a Duropol Alapozó Fémre (vörös és szürke) vagy a Duropol Alapozó Fára (fehér) alapozófestékekkel. Az alapozott felületre két réteg zománcfesték felhordása ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK	
Kötőanyag típusa	Alkid gyanta
Sűrűség	0,95 – 1,10 g/cm ³ Száranyag-tartalom térfogatszázalékban: 47±5% Száranyag-tartalom tömegszázalékban: 64±5%
Fedőképesség	10-12 m ² /l/réteg (30 µm)
Elméleti kiadósság	0,100 – 0,110 kg/m ² (30 µm)
Optimális szárazréteg-vastagság	60 µm (2 x 30 µm)
Száradási idők	Érintésszáraz: 4-8 óra Átfesthető: 24 óra elteltével
Felhordás	Ecset, henger, szórás. Hígítás hagyományos szórásnál max. 10%, airless szórásnál max. 5%, ecset, henger max. 10%.
Festendő felület	Megfelelően előkészített fa felület.
Hígító	1050-es jelű számú lakkbenzin
Viszkozitás	170" – 240" D ₄ /20° DIN53211
Szárazréteg tulajdonságai	Magasfényű, sima felület
VOC (illékony szerves vegyületek)	EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/i-SB 500 g/l (2010). A termék max. 500 g/l VOC-t tartalmaz.
Figyelem!	Minden fenti információ normál hőmérsékletre (20°C) és páratartalomra (max. 70%) vonatkozik. Alacsonyabb hőmérsékleten a száradás és teljes kikeményedés hosszabb időt vesz igénybe.
Kiszerezés	0,7 l; 5 l; 20 kg
Tárolás	Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szavatossági idő	24 hónap, gyárilag lezárt kannában, beltérben tárolva.



Színek

Duropol Zománcfesték színekártya színei szerint színezhető.

Felület előkészítése

A festendő felület legyen száraz, tiszta, portól és más szennyeződésektől mentes. Távolítsa el a felületről a rozsdát, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések. A felületet alapozza Duropol Alapozó Fémre (vörös/szürke) vagy Duropol Alapozó Fára alapozófestékkel.

Felhordási körülmények

A festendő felület legyen száraz és tiszta. A levegő hőmérséklete legyen +10°C és +35°C között, relatív páratartalma pedig 80% alatt. A felület hőmérséklete legyen legalább 3°C-kal a harmatpont felett.

Felhordás

Konvertálási arány nedves réteg / szárazréteg 1.96

Hordja fel a terméket 2 rétegben. A rétegek között alkalmazzon köztes csiszolást. Hígítás hagyományos szórásnál max. 10%, airless szórásnál max. 5%, ecset, henger max. 10%.

Egészségügyi és biztonsági osztályozás

Mindig olvassa el figyelmesen a kannán található címkeszöveget. További információ a veszélyes összetevőkről és azok egészségügyi és biztonsági hatásairól a biztonsági adatlapon található. Biztonsági adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@dejmark.com www.dejmark.hu

ZORKACOLOR