

Baumit MultiWhite

baumit.com

A termék:

Ásványi, természetes fehér, felújító- és simítótapasz ásványi vakolatrendszerekhez. Alkalmazható betonsimítóként és záró vakolatként kész dörzsölt felületképzéssel. Kézi és gépi feldolgozás.
Különösen ajánlott a homlokzatok optikai felújításához.

Összetétel:

Homok, fehércement, szálak és adalékok

Tulajdonságok:

Natúr fehér simítótapasz nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal. Speciális adalékoknak köszönhetően nagyon jó tapadás és rugalmasság érhető el. A felület eldörzsölhető ill. strukturált és ezért meghagyható réteg. A kikeményedés után a homlokzat időjárás- és fagyálló, víztaszító és páraáteresztő.

Alkalmazás:

A termék fő felhasználási területe simítótapaszként üvegszövet beágyazásra ásványi alapvakolatokon, különösen alkalmas repedések javításához meglévő homlokzati felületeken. Alkalmazható tapaszrétegként külső és belső térben. Ideális minden ásványi vakolathoz tapadóhídként minden ásványi és szerves kötőanyagú bevonatokon.
.

Műszaki adatok:

Besorolás:	GP-CS II az MSZ EN 998-1 szerint
Szemcseméret:	1,0 mm
Nyomószilárdság (28 nap):	kb. 4-5 N/mm²
Szárazanyag sűrűség:	kb. 1.400 kg/m³
Hővezetési tényező λ:	kb. 0,8 W/mK
µ-érték:	kb. 25
Vízszükséglet	kb. 5,5 l/zsák (=kb. 22%)
Rétegvastagság:	3-5mm
Anyagszükséglet:	kb. 4,0 kg/m²/3 mm

Veszélyességi besorolás:

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás:

Száraz helyen, raklapon fóliázva 12 hónapig tárolható.

Minőség:

Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban és külső ellenőrző intézetben történik.

Kiszerelés:

25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva)

Alapfelület:

Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás-mentes.
Az alapfelület vizsgálatát az ONORM B 2259, B 3346 és a B 6410 szerint kell elvégezni. A fal egyenletessége az ÖNORM DIN 18202 szerint feleljen meg.
A laza részeket, levelesen málló rétegeket, régi enyves és latex festékréteget, koszt, port, olajat és zsírt távolítsuk el a felületről. A repedéseket ék alakban javítsuk. Erősen nedvszívó alapfelületeket kétség esetén nedvesítsük. A filmképző anyagokat (pl. zsaluolaj) távolítsuk el. A felületnek egységesen szilárdnak és megfelelően száraznak kell lennie. Az

algás homlokzatot Baumit Fungizidlösung oldattal előkezelni. A különösen sima felületeket érdesítsük, majd portalanítsuk. Erősen nedvszívó alapfelületeket Baumit Mélyalapozóval kezeljük.

Feldolgozás:

Keverés:
A poranyagot tiszta vízbe szórjuk és arra alkalmas keverőgéppel csomómentes masszává keverjük (átfolyókeverőben állandó vízadagolással; utókeverő szükséges). Kb. 5 percet pihentessük és még egyszer keverjük át. Feldolgozási idő: kb. 1,5 óra. A Baumit MultiWhite vakológépekkel is feldolgozható (pl. PFT G4, S48, S58, M3 vagy hasonló vakológépek).
A készre kevert habarcsot nem szabad víz ismételt hozzáadásával újrakeverni! Más adalékszer hozzáadása nem megengedett (pl. fagyásgátló, kötésgyorsító).

Simítás

Betonra: az alapfelületet alaposan megtisztítani és a leválasztószereket (pl. zsaluolaj, sablonleválasztó) eltávolítani.
Mész-cement vakolatokra: az alapfelületet alaposan megtisztítani, a repedéseket egy munkamenetben lezárni.
Festékekre: A bevonatnak elszappanosodástól mentesnek, lúgállónak kell lenni, erősen tapadjon az alapfelületre (késvágó próba) és nem krétásodhat.
Minden további réteg előtt 3 nap [1)] várakozási időt betartani, nedves foltképződés nélkül (sötét foltok a homlokzaton), egységes száraz felületet készíteni. A levegő magas páratartalma vagy alacsonyabb hőmérséklete jelentősen meghosszabbíthatja a száradási és a várakozási időt!

[1)] +20 °C hőmérséklet és ≤ 70 %-os relatív páratartalom mellett. Kedvezőtlen klímafeltételek esetén a kötési idő meghosszabbodhat

Általános tudnivalók:

A felület és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A feldolgozás és a kötés ideje alatt a homlokzatot a közvetlen napsugárzástól, az esőtől vagy az erős széltől meg kell védeni (pl. állványvédő háló). A levegő magas páratartalma vagy alacsonyabb hőmérséklete jelentősen meghosszabbíthatja a száradási és a várakozási időt!

A feldolgozásnak az érvényben lévő szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások szerint kell történni.

Befejező rétegek:

Kültérben
Baumit UniPrimer- Baumit GranoporTop
Baumit Granopor Color

Baumit UniPrimer - Baumit SilikatTop
Baumit Silikat Color

Baumit UniPrimer - Baumit SilikonTop
Baumit SilikonColor

Baumit UniPrimer - Baumit NanoporTop
Baumit NanoporColor

Baumit UniPrimer - Baumit StyleTop
Baumit StyleColor

Baumit UniPrimer - Baumit MosaikTop
Baumit UniPrimer - Baumit CreativTop

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

Befejező rétegek beltérben:

Baumit Divina EasyPrimer - Baumit KlimaFarbe
Baumit Divina EasyPrimer - Baumit Divina beltéri diszperziós festékek

Beltérben
Baumit Divina EasyPrimer - Baumit KlimaFarbe
Baumit Divina EasyPrimer - Baumit Divina beltéri diszperziós festékek

Biztonsági intézkedések:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen. A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.