



Mapecoat Wet & Dry R11

Kétkomponensű, alifás, csúszásmentes, vizes diszperziós poliuretán fedőbevonat rugalmas padlóburkolatokra



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Átlátszó, védő, matt (10-es gloss) vagy félfényes (30-as gloss) fedőbevonat rugalmas padló és falburkolatokhoz, mint pl. LVT, PVC, gumi vagy linóleum. A lakossági és kereskedelmi környezetben levő LVT burkolatoknak csúszásmentes felületet ad és magas kopásállóságot biztosít, beleértve az intenzív gyalogosforgalomnak kitett területeket is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapecoat Wet & Dry R11** egy kétkomponensű, vizes bázisú, 100% alifás poliuretán (nem sárguló) fedőbevonat.

Termékjellemzők

- Csúszásmentesség a DIN 51130 és AS 4586 szerint: R11.
- Csúszásmentesség (mezítláb) a DIN 51097 és AS 4586 szerint: A+B.
- Csúszásmentesség az EN 13036-4 (inga teszt) szerint: száraz: 90; nedves: 55 (P5 osztály az AS 4586 szerint).
- Magas ellenálló képesség a kopással és a karcolódással szemben.
- UV sugárzás-álló; nem sárgul.
- Védi a padlóburkolatot az UV sugárzástól.
- Tömíti a fröccsenő víznek vagy gyakori tisztításnak kitett LVT padló- és falburkolatok hézagait.
- Ellenáll bizonyos agresszív vegyszereknek.

- Szagtalan.
- Könnyen felhordható.
- EMICODE EC1 (nagyon alacsony kibocsátású).

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja kültéri felületekre.
- +10°C és +35°C hőmérséklet között használja.
- Csak tiszta edényeket és szerszámokat használjon.
- Teljesen távolítsa el a korábbi felületkezelések nyomait, hogy egyenletes felületet kapjon.
- Védje a kezelt felületet a közvetlen napsütéstől és huzattól a felhordástól számított első 3 órában.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A felület legyen tiszta és száraz, olaj-, viasznyomoktól vagy más szennyeződésektől mentes. Távolítsa el a felületről vörös vagy zöld **Ultracoat Pad**-del a hulladék anyagokat vagy ragasztónyomokat, amelyek befolyásolhatják a tapadást.

A termék előkészítése és bedolgozása

Rázza fel az A komponenst használat előtt és öntse a terméket egy megfelelő, tiszta edénybe. Adja hozzá a B komponenst A : B = 5 : 1 (tömegre) keverési arányban és keverje addig, amíg teljesen elkeveredett. Hordja fel a keveréket a bekeverést követően 2 órán belül. Hagyja a terméket 5-10 percig állni, mielőtt keresztirányban egy rétegben rövid szőrű hengerrel (mint pl. **Ultracoat**

Mapecoat Wet & Dry R11



Mapecoat Wet & Dry R11 felhordása PVC padlóburkolatra



Mapecoat Wet & Dry R11 felhordása homogén PVC padlóburkolatra



Mapecoat Wet & Dry R11 felhordása linóleum padlóburkolatra

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

	A komponens	B komponens
Állag:	folyadék	folyadék
Szín:	tejfehér	átlátszó
Sűrűség (g/cm ³):	1,025	1,075
EMICODE:	EC1 - nagyon alacsony	

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Keverési arány:	5:1	
A+B viszkozitása (Ford csésze 4. sz.):	50 másodperc	
Porszáraz:	30 perc	
Érintésre száraz:	50 perc	
Átvonható (ha szükséges):	min. 2 óra – max. 48 óra (több, mint 48 óra után a felületet megfelelően elő kell készíteni vörös vagy zöld Ultracoat Pad -del)	
Könnyű gyalogosforgalommal terhelhető:	16 óra	
Használatba vehető:	16 óra	

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Fényesség (becsült érték):	10, 30	
Csúszásmentesség a DIN 51130 és AS 4586 szerint:	R11	
Csúszásmentesség (mezítláb) a DIN 51097 és AS 4586 szerint:	A+B	
Csúszásmentesség a DIN 13036-4 szerint (inga módszer):	száraz: 90 nedves: 55 (P5 osztály az AS 4586 szerint)	

Roller T3 vagy T5) vagy airless szórással felhordja.

Tisztítás

A szerszámok és a **Mapecoat Wet & Dry R11** termékmaradványai vízzel tisztíthatók le, amíg a termék friss. A terméket kikeményedése után csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Első réteg 80-100 g/m²; második réteg 50-70 g/m².

KISZERELÉS

6 kg-os (A+B) egységeket tartalmazó dobozok.

TÁROLÁS

12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban

száraz helyen. Fagytól védje. Alacsony hőmérsékleten történő szállításnál temperált konténert használjon.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapecoat Wet & Dry R11** A komponense a keverékek osztályozására vonatkozó jelenleg érvényes normák szerint nem veszélyes. A **Mapecoat Wet & Dry R11** B komponense belélegezve ártalmas, irritálja a légutakat és bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat az izocianátokra érzékenyeknél. Használata közben viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. Ha a termék bőrre vagy szembe kerül, mossa ki azonnal bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz.

Viseljen megfelelő eszközt a légutak védelmére. A **Mapecoat Wet & Dry R11** B komponense továbbá veszélyes a vízi élővilágra. Ne bocsássa ki a terméket a környezetbe.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak a www.mapei.hu oldalon.



**Mapecoat
Wet & Dry R11**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen
másolása tilos és törvény által büntetendő

7706-9-2019 (H)