



Technikai adatlap 06.92 Tapadóhíd

Termék A tapadóhíd egykomponensű oldószermentes bevonat, mely kültérben és beltérben egyaránt használható, érett vakolatokra, nem szerkezeti és betonburkolatokhoz, üvegtapétára, fa-, papír-, gipszkarton felületekre, faforgácslapra, keményfarostlemezre, umakarra, burkolólapra, csempére, stb. Minden nedvszívó és nem nedvszívó építőanyag első bevonataként használható mélyalapozó és megerősítő bevonat, mely később habarcsokkal, akrilát festékekkel és vakolatokkal stb. kezelhető. Használható önállóan is a felület hidrofób jellegének megerősítésére és növelésére. Véletlenül érintkezésbe kerülhet élelmiszerrel, de nem ez a rendeltetése.

Tulajdonságok

- ☒ Nem tartalmaz oldószereket és nehézfémeket
- ☒ Nagyon alacsony kvarchomok ülepedés
- ☒ Ellenálló az időjárási hatásokkal szemben
- ☒ Víztaszító, diffúziós, ellenálló az alkáli anyagokkal szemben
- ☒ Megerősítő – megerősíti a sérült és nem összetartó felületeket
- ☒ Kötő – növeli a QUARTZ anyagok egyes rétegeinek tapadóképességét

Alkalmazás

- Kiválóan tapadó tapadóhíd kültéri és beltéri használatra, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra, új és régi felületek megerősítésére;
- Alkalmas nem szerkezeti és betonburkolatokhoz, téglafalakhoz, érett mészcement vakolatokhoz, umakarthoz, üvegtapétákhoz, fa-, papír-, gipszkarton felületekre, OSB lapokra, burkolatokhoz, padlólapokhoz, stb. instabil aljzatokra Csempe- és burkolólap-ragasztó, Önterülő aljzatkiegyenlítő, Folyékony ragasztó alá. Megfelel az EN 1504-2:2006 szabványnak, mint ellenállás-növelő vakolat 8.2. C

Kiszerelés 1 kg-os és 2,5 kg-os tégely; 5 kg-os vödör
Szín Rózsaszín

Műszaki adatok

Bázis	–	vizes akril diszperzióban diszpergált pigmentek és töltőanyagok keveréke, adalékanyagok hozzáadásával
Konzisztencia	–	folyékony
Térfogatsúly	kg/l	kb. 1,35 ± 0,05
pH	–	7,0
Hígítás	–	max 1:0,5 - 1:1 csak nedvszívó aljzatokra
Összetartás szakadástesztel	MPa	Elmozdulás nélkül ≥ 1,0
Páraáteresztő képesség	II Osztály	≤ S _d ≤ 50m
Vízáthatolási sebesség folyékony fázisban	–	w < 0,1 kg/m ² * h ^{0,5}
Hőállóság	°C	+5 (szállításkor nem érheti fagy)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +35
Száradási idő	óra	≈ 2
A Tapadóhíd kikeményedési ideje	óra	≈ 12
Anyagszükséglet	kg/m ²	≈ 0,2
Minimális eltarthatóság	hónap	Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártási időtől számított 1. – 12. hónapban +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, a 13. - 24. hónapban +5 és 10 °C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagy nem érheti!



Technikai adatlap 06.92 Tapadóhíd

Korlátozások	Fagyos és megfagyott aljzatokra és +5°C alatti hőmérséklet mellett is felhordható!
Aljzat	Az aljzatnak összetartónak, tisztának, száraznak, vízzeloldható sóktól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie, új vakolat esetén meg kell várni az érést. A régi, málló bevonatokat el kell távolítani. A bekenni nem kívánt felületeket gondosan fedje le! Az erősen nedvszívó aljzatokat a Tapadóhíd alkalmazása előtt javasolt Mélyalapozóval kezelni.
Felhasználás	Használat előtt gondosan keverje fel! Kevergetni az alkalmazás/felhordás során is! Nem hígítandó! Meszelővel vagy ecsettel kell felhordani. Egy rétegben szükséges alkalmazni. A levegő és az aljzat 20 °C-os hőmérséklete és 65%-os relatív páratartalom mellett a Tapadóhíd 2 óra múlva á.tkenhető. A minimális alkalmazási hőmérséklet 5°C, a maximális +30 °C. Felhordáskor folyamatosan keverni kell, hogy egyenletes maradjon az állaga.
Ajánlás	Az alkalmazás megkezdése előtt a radiátorokat, ablakokat, ajtókat, burkolatokat, padlóburkolót, természetes és műkövet takarja le fóliával, vagy óvja más módon a szennyeződés ellen. A véletlenül bekent felületeket azonnal mossa le vízzel.
Tisztítás	Anyag: azonnal vízzel Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém
Biztonság	Lásd „Biztonsági adatlap 06.92”.
Frissítés	Frissítés dátuma: 2016. 05. 09. Készült: 2004. 01. 10.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.