



S-T8 Tömítőszalag, sarok (folyékony vízszigeteléshez)

Termék	Speciális polipropilén szövet-alapú, tartósan rugalmas gumipermetes tömítőszalag lúgokkal szembeni védelemmel. Az S-T8 alkalmazását követően a falakban és padlózatban levő sarokhézagokban rugalmas szigetelés alakul ki.		
Tulajdonságok	☒ Nagyfokú rugalmasság; ☒ A radonnal szembeni nagymértékű diffúziós ellenállás ☒ A hőmérséklet-különbségekkel szembeni nagyfokú ellenállás; ☒ Sókkal, hígított szavakkal és lúgokkal szembeni ellenállás;		
Alkalmazás	- A sarok- és kapcsolódási hézagok tartósan rugalmas tömítése a bevonattal való kombinációban S-T8; - Zuhanykabinok, medencék és a S-T8 bevonattal ellátott tartályok hézagainak tömítése; - Tartósan nedves környezetek, mint pld. fürdőszobák, zuhanyzók, mosókonyhák stb. rugalmas tömítése;		
Kiszerezés	Tömítőszalag	120mm x 5m	
	Tömítőszalag	120mm x 10m	
	Tömítőszalag	120mm x 50m	
	Belső tömítő sarok	140mm x 140mm	
	Külső tömítő sarok	140mm x 140mm	
	Rugalmas átmenet	120mm x 120mm, 400mm x 400 mm	
Szín	Szürke		
Műszaki adatok			
Bázis	–	polipropilén/kaucsuk	
Vastagság	mm	0,5	
Hőállóság	°C	-35/ +100	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5/ +30	
Húzószilárdság	MPa	7,0 (N/mm ²)	(ISO 527)
Arányos nyúlás	%	70 - 80	(a ČSN EN 527 szerint)
Vízzáróság	MPa	4,0 (40 bar)	(a ČSN 73 13 21 szabvány szerint) - a nyomás alatt levő vízzel szembeni ellenállás
Eltarthatóság	hónap	12	(+10–25 °C-on)
Felhasználás	A tömítőszalagot az S-T8 vízszigetelő bevonat első rétegébe illesztjük, majd a tömítőszalag széleit fedjük be a S-T8 vízszigetelő bevonattal. Az első vízszigetelő réteg kikeményedése után a teljes felületre a tömítőszalag széleit is beleértve felhordjuk a második réteget.		
Figyelmeztetés	A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors kiszáradás és napsugárzás ellen.		
Tisztítás	Anyag: azonnal vízzel, technikai benzinnel		
	Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém		
Frissítés	Frissítés dátuma: 2010. 06. 09. Készült: 2003. 03. 02.		

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.