



Technikai adatlap 04.36 MAMUT GLUE MULTI

Termék	Modern nagy szilárdságú, MS-polimer-alapú ragasztó, kittelési lehetőséggel. A levegő nedvességtartalmának hatására vulkanizálódva nagy szilárdságú, elastikus kötést hoz létre.		
Tulajdonságok	☒ Anyagok széles választékának ragasztásához és kitteléséhez ☒ Víz alatti ragasztáshoz is (kizárólag nem nedvszívó anyagok) ☒ Vékonyrétegű ragasztás ☒ UV-álló, fagyálló ☒ Kiváló tapadás a nedves aljzathoz is ☒ Nem tartalmaz oldószert, szagmentes ☒ Kikeményedés után festhető (alkidgyanták kivételével)		
Alkalmazás	- Tükrök, padlólecek, lépcsőpofák, könyöklők stb. ragasztása - Rozsdamentes acél, alumínium, réz, ólom, üveg, PVC, beton, kerámia, fa, falazat, gipszkarton stb. ragasztására - Kittelés ipari területen (autógyártás, vasút, repülőgyártás) szerkezeti kittelés, dekorációk, stb. - Bel- és kültéri használatra - Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra		
Kiszerelés	290 ml-es kartus		
Szín	Fehér		
Műszaki adatok			
Bázis	–	MS-polimer	
Konzisztencia	–	tixotróp paszta	
Sűrűség	g/ml	1,54 (színes)	
Hőállóság	°C	-40 / +90	kikeményedve
Hőállóság	°C	-15	szállításkor
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40	
Felhordási sebesség	g/perc	140	3 mm vastagság és 6,3 bar mellett
Bőrképződési idő	perc	≈ 10	23 °C-on, 55% rel. pár. mellett
Kikeményedési sebesség	mm	2	24 óra – 23 °C-on, 55% rel. pár. mellett
Átkenhető a kikeményedés után	–	igen	
Dilatációs képesség	%	± 25	
Folyás	mm	< 2	ISO 7390
Szakadási nyúlás	%	240	DIN 53 504
Modul 100%	MPa	1,7	DIN 53 504
Húzószilárdság	MPa	2,2	DIN 53 504
Nyírószilárdság	MPa	1,58 – alumínium, bútorlap	a ČSN EN 1465 alapján
Tapadószilárdság	MPa	1,29 – alumínium, bútorlap	a ČSN 73 2577 alapján
Shore A keménység (3 s)	°	63	DIN 53 505
Eltarthatóság	hónap	12	+5 °C-tól < +25 °C-ig terjedő hőmérsékleten
Hézag minimális szélessége	mm	4	
Hézag maximális szélessége	mm	25	
Hozzávetőleges kiadósság	képlet	hézag hossza [m] = $\frac{\text{tartalom [ml]}}{\text{szélesség [mm]} \times \text{mélység [mm]}}$	
290 ml hozzávetőleges kiadóssága	példa	hézag hossza [m] = $\frac{290 \text{ [ml]}}{4 \text{ [mm]} \times 6 \text{ [mm]}}$ = 12,1 m	



Technikai adatlap 04.36 MAMUT GLUE MULTI

290 ml hozzávetőleges kiadóssága	m	12,1m	(4 x 6 mm-es hézag esetén)
Korlátozások	Nem alkalmazható egyebek között PE-, PP-, teflon- és bitumenes felületen.		
Aljzat	Tisztának, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie.		
Felhasználás	Az adagolócsőrt a megfelelő szélességűre vághatja. <u>Ragasztás:</u> A kittet kinyomópisztollyal pontokban vagy sávokban hordja fel, csak az egyik felületre. A ragasztandó darabot illessze a helyére, és nyomja meg. Ha a helyzete, mérete vagy tömege miatt rögzíteni kell, a rögzítést javasolt a kikeményedés végéig fenntartani. <u>Kittelés:</u> A kittet a kinyomópisztoly segítségével vékony sávokban hordja fel. Az alkalmazást követően 10 percen belül simítsa el a kittet hígított Finisher simítóoldattal és fugázósimító segítségével.		
Figyelmeztetés	Víz alatt kizárólag nem nedvszívó anyagok ragaszthatók. A nedvszívó felületek (beton, vakolat, fa, stb.) a víz alatti ragasztásnál problémásabbak az aljzathoz áradó nedvesség ragasztott kötésre kifejtett hatása miatt. Ez a felület korróziójához vezet, ezt követően pedig a ragasztott kötés sérül és megszűnik a tapadás.		
Tisztítás	Anyag: azonnal műszaki benzinnel Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém		
Biztonság	Lásd «Biztonsági adatlap 04.36».		
Frissítés	Frissítés dátuma: 2015. 07. 21. Készült: 2015. 07. 09.		

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.