



Technikai adatlap 04.39 MAMUT GLUE TOTAL

Termék	Rendkívül jó minőségű, professzionális és univerzális MS-polimer bázisú ragasztó, melyet extrém magas húzószilárdság és magas végső tapadósilárdság jellemez. A levegő nedvességtartalmának hatására vulkanizálódva nagy szilárdságú, elasztikus kötést hoz létre.		
Tulajdonságok	☒ Ragasztás és tömítés épületek belső és külső részeiben egyaránt; ☒ Nagyon jó aljzathoz való tapadóképesség, primer használata nélkül, nedves felületekre is; ☒ Magas kezdeti tapadósilárdság, könnyű építőanyag ragasztása rögzítés szükségessége nélkül; ☒ Extrém magas végső húzószilárdság, akár 50 kg/cm²; ☒ Gyors kikeményedés, szag és zsugorodás nélkül a vulkanizálódás során; ☒ Izocianát-, oldószer-, ftalát- és szilikonmentes ☒ Nincs korrozív hatása a fémekre; ☒ Tartósan rugalmas, ellenálló az UV sugárzással, penésszel és időjárással szemben (víz, fagy, hó); ☒ Elnyeli az akusztikai és mechanikai rezgéseket; ☒ Csiszolható, teljes kikeményedés után diszperziós festékekkel átfesthető;		
Használat	- Vízhatlan ragasztott szerkezeti kötések kialakítására az építő- és a gépiparban - Univerzális ragasztó többféle építési anyag ragasztására, mint rozsdamentes acél, acél, alumínium, eloxált alumínium, cink, különféle ötvözetek, PU, ABS, PVC, PMMA, PC, EPS, XPS, PUR poliészter, üveg, tükör, beton, természetes kő, gipsz, zománc, kerámia, gyakran primer használata nélkül; - Gépkocsik, utánfutók, autóbuszok, lakóautók, vasúti személykocsik, hajók, homlokzatok, bútorok szerkezeti részeinek ragasztása; - Univerzális ragasztó és kitt minden összekötő hézaghoz, repedéshez és egyenetlenséghez az építészetben és az iparban, karbantartásra, felújításra, javításra, építésre, telepítésre és szerelésre.		
Kiszerezés	290 ml-es kartus		
Szín	Fehér		
Műszaki adatok			
Bázis	–	MS-polimer	
Konzisztencia	–	tixotróp paszta	
Sűrűség	g/ml	1,40	
Hőállóság	°C	-40 / +90	(kikeményedve)
Hőállóság	°C	-15	(szállításkor)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40	
Bőrképződési idő	perc	≈ 5–10	
Kikeményedési sebesség	mm	2–3	(24 óra – 23 °C-on, 55% rel. pár. mellett)
Folyás	mm	< 2	(ISO 7390)
Dilatációs képesség	%	± 25	
Szakadási nyúlás	%	300	
Modul 100%	MPa	2,0 (N/mm ²)	
Húzószilárdság	MPa	5,0 (N/mm ²)	(DIN 53 504)
Shore A keménység (3 s)	°	60 ± 3	(DIN 53 505)
Eltarthatóság	hónap	12	(+5°C-tól < +25°C-ig terjedő hőmérsékleten)



Technikai adatlap 04.39 MAMUT GLUE TOTAL

Korlátozások	Többek között nem alkalmas víz alatti tartós használatra, továbbá nem ajánljuk PE, PP, PVB, Teflon, viaszos aljzatokra, neoprén, aszfalt és gyantás aljzatokra és üveggyapot szigetelésre.
Aljzat	Az aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie.
Felhasználás	Helyezze fel az adagolócsőrt és vágja le a megfelelő szélességre. Hordja fel a ragasztót a ragasztandó felület egyik oldalára. A ragasztó mennyiségét a ragasztani kívánt tárgy tömegéhez és méretéhez igazítsa. Nagy felületeknél ajánlott az adagolócsőrt "V" formában levágni, az érintkezési felületek hatékonyságának növelése érdekében. A ragasztandó felületeket 10 percen belül illessze össze, és enyhén eltolva erősen nyomja őket egymáshoz.

Megjegyzés: A speciálisan kialakított adagolócsőrrel történő alkalmazásnál kb. 4 fm nyomható ki egy csomagolásból.

Figyelmeztetés	A ragasztott kötést a ragasztó kikeményedéséig (23 °C-on 2–3 mm/24 óra) ne terhelje külső erővel.
Tisztítás	Anyag: azonnal műszaki benzinnel Kéz: víz és szappan, kézregeneráló krém
Biztonság	Lásd «Biztonsági adatlap 04.39».
Frissítés	Frissítés dátuma: 2012. 09. 11. Készült: 2012. 01. 05.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.