Den Braven Magyarország Kft.

Technikai adatlap 05.25MX **MAXI 750 pisztolyhab**

Termék
Professzionális egykomponensű poliuretán hab. Nyílászárók szerelésekor maximális kihozatallal és munkahatékonysággal biztosítja a hézagok minőségi kitöltését és tömítését.

Tulajdonságok
☑ A szokásos 750 ml-es flakonoknál nagyobb kihozatal
☑ Minőségi, homogén szerkezet
☑ Már 30 perc után vágható
☑ Gyors száradás kis duzzadással
☑ Kikeményedés után térfogat- és mérettartó
☑ Kiváló hő- és hangszigetelő
☑ Nagy kitöltőképesség a különleges receptúrának köszönhetően
☑ A legtöbb építőanyaghoz kiválóan tapad

Alkalmazás
- Ablakok, ajtók és egyéb nyílászárók tokjának vagy keretének szerelésére
- Az áttörések hőszigetelő tulajdonságainak javítására
- Hangszigetelő fal kialakítására
- Üregek, hézagok és repedések kitöltésére

Kiszerelés
750 ml-es pisztolyflakon

Szín
Sárga

Műszaki adatok

Bázis	poliuretán	–	
Hab sűrűsége szabad duzzadás esetén	9–13	kg/m^3	+20 °C-on, 60% rel. pár. mellett
Hab sűrűsége hézagban	14–18	kg/m^3	
Hőállóság	-40/+90	°C	kikeményedve
Flakon hőmérséklete alkalmazáskor	15–20	°C	
Alkalmazási hőmérséklet	+5/+35	°C	optimális +15 – +25
Érintkezési felület min. hőmérséklete	0	°C	
Bőrképződési idő	8	perc	a hőmérséklettől és a rel. páratartalomtól függően
Vághatóság	20–30	perc	20 °C-on, 60% relatív páratartalom mellett
Teljes kikeményedés	12	óra	
Méretállandóság	±5%<DS<0%	%	
UV-állóság	nem kielégítő	–	felületkezelés szükséges – vakolat, lécek, bevonat
Éghetőségi osztály	B3		DIN 4102 szerinti besorolás
Eltarthatóság	18	hónap	Álló helyzetben, nem fejjel lefelé!!! +5–25 °C-on
Kiadósság	50–55	liter	
Hézag maximális szélessége	50	mm	

Korlátozások
Nem ajánlott zárt térben történő alkalmazásra. PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületre nem tapad. Nem ajánlott alacsony hőmérséklet esetén a hab vagy a hézag hevítése. Ne alkalmazza dérrel borított felületen.

Aljzat
A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, dértől, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie.

Az aljzat kezelése (előkészítése)
Az aljzatot javasolt porlasztó segítségével (vízzel) benedvesíteni.

Technikai adatlap 05.25MX **MAXI 750 pisztolyhab**

Felhasználás

Portól, zsírtól, olajtól mentes felületen alkalmazandó. A nedvszívó aljzatot porlasztó segítségével nedvesítse meg vízzel. Az alacsony hőmérsékleten tárolt flakont a felhasználás előtt 1 órán át temperálja szobahőmérsékleten. Csavarja fel a flakont az NBS-kinyomópisztolyra, és jól rázza fel (legalább 30-szor). Állítsa be a kívánt adagolást a rögzítőcsavarral. Töltse ki a hézagokat alulról, ½–2/3 magasságig. A 3 cm-nél nagyobb hézagokat több lépésben töltse ki, kis kikeményedési szünetekkel. A hab térfogata megnövekszik, ne töltse túl feleslegesen a hézagokat.

Figyelmeztetés

A nem kikeményedett hab eltávolításához PUR-hab-tisztítót vagy Extraerős tisztítókendőt használjon. A kikeményedett hab csak mechanikusan távolítható el. A munkához használjon védőeszközöket. A padlót takarja le papírral vagy fóliával, hogy ne érje a hab.

A kikeményedett PUR-hab nem UV-álló. Ellenálló képessége a közvetlen napsütésnek való kitettségtől függően kb. 14 nap és 3 hónap közötti ideig tart. Ezt követően az UV-sugárzás és az egyéb időjárási hatások (eső, fagy stb.) károsítják a hab szerkezetét.

Biztonság Lásd „Biztonsági adatlap”.

Frissítés Frissítés dátuma: 2015. január 9. Készült: 2015. január 9.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.