



Technikai adatlap 05.03 **MAXI enyhén dagadó adapteres hab**

Termék Saját laboratóriumunkban a legmodernebb csúcstechnológia alkalmazásával fejlesztett speciális hab, amely megfelel a maximális kihozatalra és a kis duzzadásra, a minőségi és szabályos szerkezetre, az alkalmazhatóság rugalmasságára, valamint a jó hang- és rezgéselnyelésre vonatkozó legkomolyabb igényeknek. A nagy kihozattal speciális fúvókás adapter biztosítja. A hab kiválóan tapad a betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, kemény PVC-hez stb.

Tulajdonságok

- ☒ Kis duzzadás
- ☒ Rendkívül nagy kihozatal
- ☒ Alacsony hőmérsékleten is gyors kikeményedés
- ☒ Jól tapad és ragad a különféle építőipari felületekhez – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, kemény PVC stb.
- ☒ Jó hang- és hőszigetelés
- ☒ Nulla tápérték a rovarok és rágcsálók számára, Nem segíti elő a penészesedést és a gombásodást

Alkalmazás

- Hézagok kitöltésére ablak- és ajtótokok szerelésekor
- Csővezeték-rendszerek szigetelésére
- Falátvezetések tömítésére
- Fa falburkolatok esetében kitöltésre, valamint tetőszerkezetek hő- és hangszigetelésére

Kiszerelés 500 és 825 ml-es adapteres flakon
Szín Zöld

Műszaki adatok

Bázis	–	poliuretán	
Sűrűség	kg/m ³	15–25	(ISO 7390)
Szerkezet	%	60–80	(homogén zártcellás)
Hővezető képesség	W/mK	0,030–0,035	
együtthatója λ			
Hőállóság	°C	-40/+90	(kikeményedve; rövid távon +140 °C-ig)
Hőállóság	°C	-15	(szállításkor)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5/+35	
Méretállandóság (DS)	%	-5%<DS<0%	
Bőrképződési idő	perc	8–10	(a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően)
Vághatóság	perc	15–40	(23 °C-on, 55% relatív páratartalom mellett)
UV-állóság	–	nincs	(felületkezelés szükséges – vakolat, lécek, bevonat)
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya	–	F	(a ČSN EN 13501-1 szerint)
Eltarthatóság	hónap	18	(Álló helyzetben, nem fejjel lefelé!! -15 – +25 °C-on)

Korlátozások Nem ajánlott zárt térben történő alkalmazásra. PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületre nem tapad. Nem ajánlott alacsony hőmérséklet esetén a hab vagy a hézag hevítése. Ne alkalmazza dérral borított felületen.

Aljzat A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, dértől, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie.



Technikai adatlap 05.03 **MAXI enyhén dagadó adapteres hab**

Az aljzat kezelése (előkészítése)	Portól, zsírtól, olajtól mentes felületen alkalmazandó. A berendezést és a szennyeződéstől védeni kívánt egyéb felületeket takarja le. Felhordás előtt a nedvszívó aljzatot javasolt porlasztó segítségével vízzel benedvesíteni, hogy a hab szerkezete jobb minőségű legyen, majd felhordás után magát a habot is benedvesíteni. Fagypont alatt ne nedvesítsen!!!
Felhasználás	Fagypont alatti tárolás és ezt követő felhasználás esetén a flakont a hab kinyomása előtt legalább 1 órán át kb. +20 °C-os hőmérsékleten kell temperálni. Ezután a hab készen áll a minőségi alkalmazásra. Szilárdan csavarja rá az adagolócsövet a szelepre, és gondosan rázza fel a flakont (legalább 30-szor). Töltse ki a hézagokat alulról kezdve. A 3 cm-nél nagyobb hézagokat több lépésben töltse ki, kis kikeményedési szünetekkel. A hab térfogata megnövekszik, ne töltse túl feleslegesen a hézagokat.
Figyelmeztetés	A nem kikeményedett hab eltávolításához PUR-hab-tisztítót használjon. A kikeményedett hab csak mechanikusan távolítható el. A munkához használjon védőeszközöket. A padlót takarja le papírral vagy fóliával, hogy ne érje a hab. A kikeményedett PUR-hab nem UV-álló. Ellenálló képessége a közvetlen napsütésnek való kitettségétől függően kb. 14 nap és 3 hónap közötti ideig tart. Ezt követően az UV-sugárzás és az egyéb időjárási hatások (eső, fagy stb.) károsítják a hab szerkezetét.
Tisztítás	Anyag: a nem kikeményedett hab Zwaluw PUR-hab-tisztítóval távolítható el Kéz: kéztisztító krém, szappan és víz
Biztonság	Lásd „Biztonsági adatlap 05.03”.
Frissítés	Frissítés dátuma: 2012. július 9. Készült: 2006. november 3.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.