



Technikai adatlap 03.12 Gipszkarton tömítő akril

Termék Különleges akrilátalapú egykomponensű fugázókitt. A levegő páratartalmának segítségével kikeményedik, tartós szilárdságú, rugalmas, kötést hoz létre.

Tulajdonságok

- p** Alacsony modulus;
- p** Tartós rugalmasságú, időjárásálló, UV sugárzás álló;
- p** Rendkívül jól tapad a különféle építőanyagokhoz, például gipszkarton vagy beton, falazat, lakkozott fafelület, üveg, glazúros felületek, alumínium, acél, rozsdamentes acél, az uPVC-k, többsége, és ezek kölcsönös kombinációja;
- p** Kikeményedés után átfesthető;

Alkalmazás

- Beltéri fugázás;
- A fa-, fém és műanyag ablakkeretek és a falazat közötti rések fugázására;
- Az építőipari és ipari faanyagok, beton, falazatok, fémek, műanyagok, üvegek közötti repedések tömítésére repedések tömítésére;

Kiszerezés 310ml-es kartus, 600 ml-es hurka
Szín Fehér, szürke

Műszaki adatok

Bázis	–	különleges akril LM
Konzisztencia	–	tixotróp paszta
Sűrűség	g/ml	1,68
Hőállóság	°C	-20 / +75 (kikeményedve)
Hőállóság	°C	-15 (szállításkor)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40
Felhordási sebesség	g/perc	600 (3 mm vastagság és 6,3 Bar nyomás mellett)
Bőrképződési idő	perc	≈ 9 (23 °C-on, 55% rel. pár. mellett)
Kikeményedési sebesség	mm	1 (24 óra – 23 °C-on, 55% rel. pár. mellett)
Átfesthető	–	igen
Folyás	mm	< 2 (ISO 7390)
Dilatációs képesség	%	± 12,5 (a SNJF le cat construcion szerint; DIN 18540 F)
Szakadási nyúlás	%	> 600 (DIN 53 504)
Modul 100%	MPa	0,3 (N/mm ²) (DIN 53 504)
Tapadószilárdsága a vakolathoz	MPa	≥ 0,2 (N/mm ²) ČSN 73 2577 (a bázisfelület alapozása)
Tapadószilárdsága a gipszkarton lemezhez	MPa	≥ 0,5 (N/mm ²) ČSN 73 2577 (a bázisfelület alapozása)
Tapadószilárdsága a gipszhez	MPa	≥ 0,4 (N/mm ²) ČSN 73 2577 (a bázisfelület alapozása)
Térfogatváltozások	%	< 20 ČSN EN ISO 10563
Shore A keménység (3 s)	°	19 ± 3 (DIN 53 505)
Eltarthatóság	hónap	24 (+5–25 °C-on)
Hézag minimális szélessége	mm	4
Hézag maximális szélessége	mm	25
Hozzávetőleges kiadósság	képlet	hézag hossza [m] = $\frac{\text{tartalom [ml]}}{\text{szélesség [mm]} \times \text{mélység [mm]}}$
310 ml hozzávetőleges kiadóssága	példa	hézag hossza [m] = $\frac{310 \text{ [ml]}}{4 \text{ [mm]} \times 6 \text{ [mm]}} = 12,9 \text{ m}$
310 ml hozzávetőleges kiadóssága	m	12,9 (4 x 6 mm-es hézag esetén)



Technikai adatlap 03.12 Gipszkarton tömítő akril

Korlátozások	Nem alkalmazható egyebek között PE-, PP-, teflon- és bitumenes felületen.
Aljzat	Tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie.
Tisztítás	Anyag: azonnal MEK-tisztítószerrel Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém
Biztonság	Lásd „Biztonsági adatlap 03.12”.
Frissítés	Frissítés dátuma: 2012. 05. 24. Készült: 2008. 05. 27.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.