Technikai adatlap 02.04 **Építkezési butiléntömítő**

Termék Plibutinéngyanta-alapú egykomponensű tömítő- és fugázókitt. Plasztikus kötést hoz létre.

Tulajdonságok
- Oldószermentes
- Sima, feszes felületet képez
- Könnyen felhordható, akrilalapú és diszperziós festékkel átfesthető
- Jól tapad a különféle építőanyagokhoz nedvszívó-nem nedvszívó kombinációban, a PVC-t is beleértve

Alkalmazás
- Kültérre, üvegház üvegezőkittjeként
- Beton és falazat közötti hézagok kitteléséhez
- Építési hézagok kitteléséhez, szendvicspanelek és trapézlemezek alákitteléséhez
- Kis dilatációs mozgású, nagyobb mechanikai hatástól mentes hézagok kitteléséhez

Kiszerelés 310ml-es kartus, 600 ml-es hurka

Szín Kartus – fehér, szürke, fekete, barna; hurka – fehér, szürke

Műszaki adatok

Bázis	–	polibutilén	
Konzisztencia	–	tixotróp paszta	
Sűrűség	g/ml	1,7–1,8	
Szárazanyag	%	98	
Hőállóság	°C	-20 / +75	(kikeményedve)
Hőállóság	°C	-15	(szállításkor)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40	
Bőrképződés	óra	≈ 48	(23 °C-on, 55% rel. pár. mellett)
Dilatációs képesség	%	± 6,0	
Folyás	mm	< 2	(ISO 7390)
Eltarthatóság	hónap	24	(+5–25 °C-on)
Hézag minimális szélessége	mm	4	
Hézag maximális szélessége	mm	24	
Hozzávetőleges kiadósság	képlet	hézag hossza [m] = $\frac{\text{tartalom [ml]}}{\text{szélesség [mm] x mélység [mm]}}$	
310 ml hozzávetőleges kiadóssága	példa	hézag hossza [m] = $\frac{310\ [ml]}{4\ [mm] \times 6\ [mm]}$ = 12,9 m	
310 ml hozzávetőleges kiadóssága	m	12,9	(4 x 6 mm-es hézag esetén)

Korlátozások Nem alkalmazható egyebek között hosszú távú vízhatásnak kitett, továbbá PE-, PP-, bitumenes és teflonfelületen, valamint dilatációs hézagban – a maximális terhelhetőség 6%.

Aljzat Tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie.

Felhasználás Felhordás után legalább 5 órán át óvni kell a víztől (esőtől).

Tisztítás Anyag: műszaki benzin, szesz vagy hasonló szerek
Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém

Biztonság Lásd „Biztonsági adatlap 02.04”.

Frissítés Frissítés dátuma: 2010. január 29. Készült: 2001. november 7.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és

Technikai adatlap 02.04 **Építkezési butiléntömítő**

alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.