Technikai adatlap 07.65 **Kályhatömítő**

Termék
A levegő nedvességtartalmának hatására vulkanizálódó egykomponensű kitt, amely magas hőmérsékletnek ellenálló, tartós szilárdságú kötést hoz létre.

Tulajdonságok
- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Hőállóság 1200 °C-ig
- Jó tapadás a nedvszívó és nem nedvszívó anyagokhoz és kombinációikhoz

Alkalmazás
- Kandalló, kályha, kazán, kemence hézagainak kitteléséhez
- Schiedel, Prespor stb. kéményrendszerek kitteléséhez
- Samottbetétek repedéseinek, hasadásainak, töréseinek kitteléséhez és javításához

Kiszerelés 310 ml-es kartus

Szín Fehér, fekete

Műszaki adatok

Bázis	–	nátrium-szilikát	
Konzisztencia	–	tixotróp paszta	
Sűrűség	g/ml	2,00	
Szárazanyag-tartalom	%	80	
Keverési arány			
Hőállóság	°C	+1200	(kikeményedve)
Hőállóság	°C	-15	(szállításkor)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány	°C	+15 / +40	
Nyitott idő	perc	≈ 5–10	(23 °C-on, 55% rel. pár. mellett)
Kikeményedési idő	óra	24–96	
Eltarthatóság	hónap	12 (kartus) 9 (hordó)	(+5–25 °C-on)
Hézag minimális szélessége	mm	3	
Hézag maximális szélessége	mm	25	
Hozzávetőleges kiadósság	képlet	hézag hossza [m] = $\frac{\text{tartalom [ml]}}{\text{szélesség [mm] x mélység [mm]}}$	
310 ml hozzávetőleges kiadóssága	példa	hézag hossza [m] = $\frac{310\ [ml]}{4\ [mm] \times 6\ [mm]}$ = 12,9 m	
310 ml hozzávetőleges kiadóssága	m	12,9	(4 x 6 mm-es hézag esetén)

Korlátozások Nem alkalmazható egyebek között PE-, PP-, teflonfelületen, valamint víznek tartósan kitett helyen.

Aljzat Tisztának, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie.

Az aljzat kezelése (előkészítése) A nedvszívó felületeket javasolt porlasztó segítségével (vízzel) benedvesíteni.

Felhasználás A kittet kinyomópisztollyal juttassa a hézagba. A kartus adagolócsőrét olyan magasságban vágja le, hogy a kinyomott kittcsík szélessége megfelelő legyen. A fölös mennyiségű kittet műanyag kittlehúzóval távolítsa el.

Tisztítás
Anyag: azonnal vízzel
Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém

Biztonság Lásd „Biztonsági adatlap 07.65”.

Frissítés Frissítés dátuma: 2013. augusztus 29. Készült: 2001. január 4.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem

Technikai adatlap 07.65 **Kályhatömítő**

ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.