



Technikai adatlap

TDS 06.26p HYBRI FLOOR L8400 Padlóragasztó

Termék

Egykomponensű, rendkívül moduláris MS polimer alapú ragasztó, amely a levegő nedvességtartalmának hatására vulkanizálódik. A tartósan szilárd kötés ellenáll a nedvességnek és a víznek.

Előnyök:

- Erős tapadás fához, fémhez, burkolólaphoz és betonhoz;
- Nagy formátumok;
- Kiegyenlíti az aljzat egyenetlenségeit;
- Vinilpadlók ragasztásához is alkalmas;
- Hang- és rezgésszigetelés, lépéshang-csillapítás;
- Gyors kötés, szagtalan;
- Rendkívüli tapadás a felülethez;

Felhasználás:

- Fapadló összeragasztása nedvszívó vagy nem nedvszívó felületeken;
- Fapadló összeragasztása új vagy régi felületeken;
- Fapadlók és küszöbök összeragasztása;
- Vinil, PVC, linóleum, beton, fa;
- Beltér, kültér;

Technikai tulajdonságok

Alap	Rugalmas ragasztó		
Állag	Tixotróp paszta		
Hőérzékenység	°C	-40 / +90	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+15 / +35	
Nyitott idő	perc	kb. 40	
Kötési sebesség	mm	2 / 24 óra	(23°C / 50% rel. páratartalom)
Tapadás a felületekhez	MPa	1,10 (fa)	1,27 (beton)
Nyírószilárdság	MPa	1,18 (PVC)	
Repedéstömítő képesség	mm	≥ 0,75	
Tapadás PVC padlókhöz	MPa	≥ 1,0	
Tapadó-húzószilárdság PVC padlókkal	N/mm ²	≥ 0,3	
Anyagsűrűséglet	Kg/m	0,5 – 2,0	

Csomagolás

- 5 kg-os vödör

Szín

- Bézs

DEN BRAVEN
Magyarország Kft.

1225 Budapest
Campona u. 1.
HARBOR PARK DC8 ép.

T.: +36 23 312 800
F.: +36 23 312 801

www.denbraven.hu
info@denbraven.hu



Tűzzel szembeni viselkedés	F	
Alkalmazás	Glettvas	
Tárolási idő	Lejáratú időt lásd a csomagoláson	

Korlátozások

Nem használható PE, PP, bitumenes felületeken vagy teflonon. Ne használjuk, ha megemelkedett a levegő páratartalma, mert buborékok képződhetnek a ragasztóban. Kerüljük a termék alkoholalapú oldószerekkel vagy szilikonos kötőanyagokkal történő érintkezését, a kötés ideje alatt.

Előkészületek

A felület legyen tiszta, száraz, szilárd, por-, zsír- és olajmentes. Ebben az állapotban nem kell áthatalni a felületen. Ha a felület túl sok anyagot vesz fel, akkor használjunk Primer Alfa vagy Primer 250 terméket, kevésbé nedvszívó felületeken áthatalhatunk. A ragasztó felvitele előtt győződjünk meg arról, hogy az alapozóréteg megszáradt. A cementszubsztrátok javasolt kora 28 nap.

Használati utasítás

A ragasztott fa nedvességtartalma nagyjából 11% (max. 15%) legyen. Szedjük ki a szükséges ragasztómennyiséget a vödörből és terítsük szét a glettvas fogazott részével. A fogak nagysága ne haladja meg a 6x6 mm-t, az ideális méret 4x4 mm. A fapadló lerakása a ragasztó nyitott ideje alatt történjen, pl. azaz 40 percen belül. Parketták, szegélylécek és egyéb hajtogatott részek esetén hagyjunk egy nagyobb barázdát az alsó résznél, így amikor egyenként vágjuk a hornyokat, akkor a ragasztótöbbséggel csökkenthető a méretük. A 8x8 mm-es fogazott glettvas lapokhoz és csemperagasztáshoz használható. PVC borításokhoz A1 fogazatú glettvas használatát javasoljuk.

Kerüljük a padló nem megkötött részeinek bármiféle mozgását. A padló 24 óra után járható (a padló kopófelületének nedvszívóképességétől, a ragasztó vastagságától, a kötés ideje alatti levegőellátástól és padlólapok méretétől függően), 48 óra elteltével pedig teljesen terhelhető.

A padlószegélyek Mamut Glue-val összeragaszthatók. Mindössze tegyük le és nyomjuk össze a síneket.

ČSN 74 4505 Padlók – Általános előírások (cseh):

A maximálisan megengedhető nedvességtartalom kalcium-szulfát esztrich vagy esztrich esetén tömegszázalékban a kopóréteg felvitelének időpontjában.

Mintafelület	Cementesztrich	Kalcium-szulfát esztrich
Kő vagy kerámia lapok	5,0 %	0,5 %
Öntött, cement alapú padló	5,0 %	Nem végezhető el
Szintetikus öntött padló	4,0 %	0,5 %
Gőzáteresztő szövet	5,0 %	1,0 %
PVC, linóleum, gumi, parafa	3,5 %	0,5 %
Fapadlók, parketta, laminált padló	2,5 %	0,5 %

Padlófűtés esetén a maximálisan megengedhető nedvességtartalmat cementesztrich esetén 0,5 %-kal, míg kalcium-szulfát esztrich esetén 0,2 %-kal kell csökkenteni.



Den Braven

Tisztítás

Kiömlött termék: azonnal oldószerezrel, mechanikusan kizárólag a kötést követően.

Kéz: szappanos víz, bőrr regeneráló krém.

Biztonság

Lásd „Biztonsági adatlap 06.26”.

Felülvizsgálat

Felülvizsgálat dátuma: 2019. 06. 17.

Felülvizsgálat dátuma: 2019. 05. 23.

A termék a szavatossági idő alatt megfelel a leírásnak. A megadott információk és adatok a saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív vizsgálatainkon alapszanak és hisszük, hogy ezek pontosak és megbízhatóak. Ennek ellenére cégünk nem ismeri sem azokat az alkalmazásokat vagy módszereket, ahol és amely körülmények között a termék felhasználásra fog kerülni, ezért semmilyen körülmények között nem garantáljuk, hogy a termék alkalmas a megadott információkon kívül eső felhasználáshoz vagy eljáráshoz. A megadott információk tájékoztató jellegűek. A felhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a termék megfelel a saját tesztjeiknek. További információért forduljunk a műszaki részleghez.

DEN BRAVEN
Magyarország Kft.

1225 Budapest
Campona u. 1.
HARBOR PARK DC8 ép.

T.: +36 23 312 800
F.: +36 23 312 801

www.denbraven.hu
info@denbraven.hu