Den Braven



Műszaki adatlap
TL 81.23 Bitumenes javítóhabarcs DenBit U

Termék
Ez egy kész szintetikus kaucsukkal modifikált, paszta formájú bitumenes massza, amely közvetlen felhasználásra kész, erősítő szálakat és kémiai adalékokat tartalmazó szintetikus gumival módosítva, amely lehetővé teszi az enyhén nedves alapfelületen történő felhasználást. Oldószeres, csak kültérre, nem UV álló!

- Aszfalt-gumi anyag szálakkal megerősítve
- Enyhén nedves aljzatban
- Ellenáll az időjárásnak és a talajban található gyenge savaknak, bázisoknak és agresszív anyagoknak
- Nagyon egyszerű alkalmazás
- Kiválóan ellenáll az aljzat deformációjának
- Tartósan műanyag még nagy hőmérséklet-különbségek
- Szerves oldószert tartalmaz

Használat
- Sérült területek kijavítása, tetőburkolatok hézagainak pótlása (törések, repedések, hézagok, buborékok, szivárgás enyhén nedves és száraz aljzaton stb.),
- Helyi vízszigetelő tömítés kivitelezése.
- Épületek földalatti részének elasztoplaszt varratmentes bevonata (beton nyomólappal ellátott vízaknák kád típusú tömítés).
- Vízvezeték-elemek vészhelyzeti tömítése és javítása, ragasztása.
- Támogatás az épületszerkezeteken áthaladó összes átjáró rendszer tömítéséhez.
- Ne használja polisztirollal érintkezve.

Technikai tulajdonságok			
Alap	szintetikus kaucsukkal modifikált bitumenes massza		
Konzisztencia	tixotrop paszta		
Szárazanyag	%	80	
Hőtűrés kikeményedés után	°C	-30 / +80	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +35	
Hőellenállás	°C	- 15	szállítás közbeni
Száradási idő	óra	6 után	23 °C-on / 55% rel. páratartalom
Teljes száradás	nap	3 - 5	
Aljzat tapadás	MPa	≥ 0,5	beton, fa, fém
	MPa	≥ 0,3	bitumenes felület
Szavatossági idő	hónap	24	(+5 és +30°C hőmérsékleten)

Kiszerelés
- Vödör– 5 kg
- Vödör– 10 kg

Szín
- Fekete

DEN BRAVEN
Magyarország kft.

1225 Budapest,
Campona u. 1.
DC8 épület

KSH s.sz: 12275 188
Adószám: 12275188-243

Tel.: +36 23 312 800
info@denbraven.hu

www.denbraven.hu

Rétegek száma	-	1	javítás
	-	2 - 4	könnyű szigetelés a nedvesség ellen
Rétegek vastagsága	mm	2 - 3	
Anyagigény	kg/m²	1,2	1 mm vastagságban

Aljzat típusa

Beton és hasonló ásványi anyagok, burkolatok és lemezek, gipsz alapanyagok, karton és hasonló bitumen alapú anyagok, pl.

Felület előkészítése

Az aljzatnak kohéziósnak, szennyeződésektől (por, rozsda), éles szélektől és állóvíztől mentesnek kell lennie. Nem szabad megfagynia, dérmentes legyen, enyhén nedves felületre is. Tisztítsa meg a javítandó területet a homoktól, portól, levelektől és minden laza résztől. A tapadás fokozása érdekében vonjuk be a nedvszívó aljzatot DenBit BR-ALP vagy DenBit ALP 300 alapozó bevonattal. Az alátámasztó aljzat sérülése esetén a besüllyedt területeket speciális habarcsokkal kell kitölteni, pl betonjavító keverék majd folytassa a hiányzó vízszigetelés kiegészítését. Lekerekítheti az összes sarkot és derékszöget úgynevezett Fabionok létrehozásával habarcsok és töltőanyagok felhasználásával.

Eszköz

Acél simító, simító, spatula.

Munkafolyamat

Miután a DenBit BR-ALP vagy DenBit ALP 300 alapozó réteg megszáradt, töltse fel a sérült területeket DenBit U 2-3 mm vastagságú rétegvastagságban egy simítóval. Magasabb hőmérsékleten (25 °C és afölött) történő használat esetén vékonyabb rétegeket kell felhordani. Ez lehetővé teszi a hígító egyenletes elpárolgását a réteg teljes vastagságában. Nedves aljzat esetén erőteljesen dörzsölje át az anyagot, hogy aktiválja azokat a kémiai vegyületeket, amelyek növelik a tapadást a nedves aljzathoz. A igénybevett területek erősítésére javasolt az anyagot PP erősítőhálóval vagy üvegszálashálóval megerősíteni.

Vízvezeték-elemek tömítése, javítása

Zsírtalanítsa a fémlemez felületét és hordjon fel DenBit BR-ALP vagy DenBit ALP 300 áthatoló bevonatot, majd a behatolás megszáradása után fogazott simítóval hordja fel a DenBit U-t. Ezután nyomja be a lapot a felvitt DenBit U-ba. Szükség esetén a lapot mechanikusan is rögzíteni kell.

Értesítés

Ne használja polisztirol és kátránykartonnal érintkezve. Oldószer tartalma miatt beltéri használatra nem alkalmas (hosszan tartó kellemetlen szag). Ne használja esőben vagy álló vízzel rendelkező helyeken. Az alkalmazás során kerülje az erős napfénynek kitett területeket. A felvitt anyagot óvja az intenzív kiszáradástól és csapadéktól. A massza hidegben történő szállításakor, és különösen alacsony hőmérsékleten történő felhasználás előtt, a masszát a felhasználás előtti napon szobahőmérsékleten tartsa. Semmilyen anyagot ne adjunk a masszához.

Tisztítás

Anyaga: műszaki benzin, szerves oldószerek.
Kéz: víz és szappan, javító kézkrém.

Biztonság

Lát Biztonsági adatlap 81.23

Frissítés

Frissítve: 2019.10.31
Készült: 2009.09.04

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználási idejét, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem, ezért a megadott tájékoztatáson túlmenően semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára, ill. a felhasználás módjait. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.