



Technikai adatlap
09.S-T70-10

S2802A építési aljzatalapozó

Termék	Egykomponensű, kis viszkozitású folyadék, melynek bázisát a SOKRAT sztirol-akrilát kopolimer vizes diszperziója képezi. Kikeményedve vízben oldhatatlan, átlátszó polimeres bevonatot képez. Kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét, és javítja a további rétegek tapadását.		
Tulajdonságok	☒ Kikeményedés után vízben nem oldódik ☒ Alapozóként javítja az aljzat tapadását, a szilárdságot és a rugalmasságot ☒ Páraáteresztő		
Alkalmazás	- Alapozó- és tapadóbevonat homlokzatfesték alá - Alapozóbevonat új téglafalazatra és egyéb ásványi aljzatokra vakolás előtt - Alapozóbevonat régi és új (mész-, gipsz-, dísz- stb.) vakolatra és gipszkartonra festés előtt - Anhidrit aljzatok alapozásához		
Kiszerelés Szín	1 és 2 literes palack; 5, 10, 25 és 50 literes kanna Tejfehér		
Műszaki adatok			
Bázis	–	kopolimer-emulzió	
Konzisztencia	–	kis viszkozitású folyadék	
Sűrűség	g/cm ³	1,01	
Viszkozitás	mPa.s	70	(ČSN 67 3016)
Hőállóság	°C	+5	(szállításkor nem érheti fagy)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány	°C	+5/+40	
Az alapozó kikeményedési ideje	óra	2–4	(a hőmérséklettől és a rel. páratartalomtól függően)
Eltarthatóság	hónap	24	(+5–25 °C-on)
Hozzávetőleges anyagszükséglet	l/m ²	0,04–0,10	(az aljzat egyenletességétől és nedvszívó képességétől függően, 1:15 arányú hígításnál)
Kiadósság	m ² /l	akár 40	1:15 arányú hígításnál, enyhén nedvszívó aljzaton
Aljzat	Tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie.		
Felhasználás	Ecsettel, hengerrel vagy szórással hordható fel. Felhordás előtt az aljzat nedvessége meg kell, hogy feleljen a ČSN 74 4505 szabvány előírásainak. Száradás után közvetlenül az alapozott felületre hordható fel a következő technológiai réteg (habarcs, beton, ragasztó, bevonat stb.). 1. Aljzat- és tapadóalapozás: Az anyag 1:2 – 1:15 arányban hígítható vízzel. Erősen nedvszívó aljzat esetében a megszáradt alapozóra újabb réteget kell felvinni. Száradás után közvetlenül a megszáradt felületre kell felhordani a habarcsot (vakolatot). Anyagszükséglet: 0,04–0,1 l/m².		
Figyelmeztetés	Fagyos vagy fagyott aljzaton nem alkalmazható!		



Technikai adatlap
09.S-T70-10

S2802A építési aljzatalapozó

Tisztítás Anyag: azonnal vízzel
Kéz: kéztisztító paszta, szappan és víz

A megszáradt maradék (polimer) nem oldható fel vízben, és teljes egészében szerves oldószerekben sem, amelyekben csupán megduzzad. A legjobb megoldás acetonnal nedvesített textília segítségével fokozatosan eltávolítani az aljzatról a rászáradt polimert. Vastag réteg esetén a szerves oldószernek több időre van szüksége, hogy megbontsa az anyag szerkezetét. Bár a nitrocellulóz festékeknel használatos C-6000 oldószer, aceton stb. kevésbé toxikus, mint a toluol vagy a perklóretilén, a munkavédelmi előírások betartása ebben az esetben is fontos. A szintetikus festékekhez használatos hígítók és az egyéb, hosszabb szénláncú szénhidrogént tartalmazó oldószerek a 2802A alkalmazása után megszáradt polimer szerkezetét lassabban bontják meg, vagy csupán megduzzasztják és elkenik az anyagot. Amennyiben nem mossa le időben vízzel a szennyezett felületeket, ez később, a tisztítás során nehézséget okozhat. A polimer rendkívül szilárdan tart az aljzaton, alapozóként az anyagba hatolva gyakorlatilag visszavonhatatlanul megszilárdítja azt.

Biztonság Lásd „Biztonsági adatlap 09.S-T7-10”.
Frissítés Frissítés dátuma: 2016. április 4. Készült: 2002. január 8.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.