



Technikai adatlap

TL 40.02 Póruskitöltő Perfect Stone

Termék

A PerfectSTONE Stone / kőszőnyeg póruskitöltője egy egykomponensű diszperziós akril, amely a PerfectSTONE szőnyeg kövei és márványai közötti pórusok kitöltésére szolgál a belső térben.

Tulajdonságok

- Nagyon viszkózus
- Beltéri használatra
- Alkalmas padlófűtéshez
- Biztosítja a kőszőnyeg vízhatlanságát
- Megőrzi az adalékanyag természetes megjelenését
- Csak vékony rétegben hordja fel



Használat

A póruskitöltő lezárja a kőszőnyeg felületét és így biztosítja a felület vízállóságát és jobb karbantarthatóságát. Emiatt olyan helyeken is használható, ahol gyakran felsöpörnek a szennyeződések vagy ahol folyadékok folynak ki (konyhák, fürdőszobák, folyosók). Egy rétegben felhordva megőrzi a kőszőnyeg természetes megjelenését és formáját.

Műszaki információk Póruskitöltő

Sűrűség	Kg/dm ³	1,02	-
Vizkozitás	-	Tixotróp paszta	-
Szilárdanyag-tartalom	% súly alapján	53	-
Gyulladás pont	-	Nem vonatkozik	-
Száritás 20°C-on és 65%-os páratartalom mellett		24 óra 7 vagy több nap	lépés teljes kikeményedés
Hígítás	-	Nem ajánlott	-
Tisztítás	-	Víz	-
Szavatosság	-	12 hónap	felbontatlanul
Alkalmazási hőmérséklet	°C	5-25	

Kiszerezés

- 3 kg
- 10 kg

Szín

- Fehér
- Kikeményedés után átlátszó

Alkalmazás

A töltőanyag felhordása a PerfectSTONE kő/márvány szőnyeg lerakása után 72 órával lehetséges. Az alapnak, amelyre a póruskitöltőt alkalmazza, száraznak és laza részecskéktől, zsírtól, portól és szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A kőszőnyegnek tökéletesen meg kell húzni. Ezután gumi- vagy műanyag simítóval terítse el a töltőanyagot az aljzatba. Dörzsöléskor használja az úgynevezett "keresztes felhordási módszert", amikor a gumibetét irányát változtatja, pl.:



hogy a vonások merőlegesek legyenek egymásra. Ez biztosítja, hogy a kövek közötti rések tökéletesen kitöltve legyenek. Csak a kavicsok közé töltsé be tökéletesen a töltőanyagot, ne hozzon létre egységes réteget a szőnyeg felületén. Védje a felületet a portól, víztől és egyéb szennyeződések a kötés során. A felületet 24 óra elteltével járják be. 7 nap elteltével a felületet vízzel és szokásos tisztítószerrel lehet feltölteni. A második réteget akkor lehet felvinni, ha az első réteg megfelelően megkötött. Ha a kőszőnyeg tökéletesen meg van húzva, a második réteget nem kell felhordani. A második réteget ugyanúgy hordjuk fel, mint az első, ismét fontos az anyag megfelelő húzása, hogy csak a kövek közé kerüljön, és ne hozzon létre egységes réteget a kövek felett.

Értesítés

A habzás elkerülése érdekében soha ne alkalmazzon póruskitöltőt ecsettel. Ne zárja le a PerfectSTONE Stone / Kő szőnyeget nedves vagy nyirkos állapotban, a megengedett páratartalom legfeljebb 0,3%.

A póruskitöltőt nem lehet olyan helyeken felvinni, ahol a levegő állandó páratartalma 90% felett van, és ahol állandóan érintkezik vízzel. A töltőanyag vegyszerekkel és állóvízzel szembeni ellenállásának javítása érdekében epoxigyanta bevonatot kell felvinni. Epoxi védőbevonatként a kőszőnyegkötő alap (A komponens) és keményítő (B komponens) használható.

A töltőanyag csak 2-4-es adalékanyagfrakcióból és 3-6-os márványból készült kőszőnyeg felületekre alkalmas. Nagyobb frakcióknál fennáll a nyílások veszélye, amelyekbe szívároghat.

A töltőanyag nélküli kőszőnyeg megjelenése mindig kissé eltér a töltőanyag felhordása utánitól. Ezért javasoljuk, hogy a töltőanyag felhordása előtt kérjen mintát a szállítótól a felvitt töltőanyaggal ellátott kőszőnyegből.

Kiadósság

8 mm-es frakcióvastagságú márványszőnyeghez 3-6 mm kő méret	1,0 kg/m ²
10 mm-es frakcióvastagságú kőszőnyeghez 2-4 mm szemcseméret	1,3 kg/m ²
A második réteghez	0,5 kg/m ²

Az anyagfelhasználás a táblázat szerint tájékoztató jellegű. Anyagszükséglet a kőfrakció típusától függ, az ajánlott maximális frakció 2-4 mm. A fogyasztást befolyásolja a kőszőnyeg vastagsága és az is, hogy a töltőanyagot folyami kavicsokra vagy márványokra hordják fel. A márványok olcsóbbak, mint a folyami kavicsok, mivel egyenletesebben helyezkednek el, és nem hoznak létre nagy hézagokat.

Szavatossági idő

Minimális eltarthatósági idő eredeti, bontatlan csomagolásban +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten, min. 12 hónap a gyártás dátumától számítva.

Frissítés

Frissítve: 2018.12.07

Készült: 2017.11.23

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználási idejét, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a megadott tájékoztatáson túlmenően a termékek bizonyos felhasználási célokra vagy felhasználási módokra való alkalmasságára vonatkozóan. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.