



Termék	Előre kevert paszta állagú termék, kiváló tapadószilárdsággal az aljzaton és levegőn száradó kiváló plaszticitással, alacsony durvarészecske-tartalommal, repedésekkel szembeni nagyfokú ellenállóképességgel, mely gipszkarton lapok, falak és mennyezetek végső glettelésére és fugázására szolgál. EN 13963 szerinti besorolása: 2A – Simítóglett.		
Tulajdonságok	☒ Oldószermentes, csiszolható keménységgel; ☒ Jó tapadás betonra és pórusbeton idomtéglaakra, mint pl. YTONG, HEBEL, vakolatra, téglafalazatra, gipszkartonra, stb. ☒ Rendkívül könnyen felhordható, csiszolható, akril és latex bázisú festékekkel festhető; ☒ Nagyfokú ellenállás repedéssel szemben;		
Alkalmazás	- Csak beltéri használatra, a falak egyenetlenségeinek elsimítására; - Régi és repedezett vakolat és sima betonfelületek javításához; - Ragasztóhabarccsal, alapvakolattal durván elegyengetett falak javításához, vagy felületek elsimításához régi tapéta eltávolítását követően; - Gipszkarton lapok hézagainak tömítése az alaprétegen, mint felületzárás) - Vakolatok és gipszkarton szerkezetek egyenetlenségeinek kiegyenestése nagy felületeken; Ragasztóhabarccsal, alapvakolattal, stb. durván elegyengetett pórusbeton idomtéglaiból, mint pl. YTONG, HEBEL, épült aljzatok - Kevésbé igényes helyen fehér színének köszönhetően alapozófestésként is használható.		
Csomagolás	Vödör 5 kg, 14 kg		
Szín	Fehér		
Műszaki adatok			
Összetétel	–	mészkő, amorf szilikát, perlit, polivinil-acetát emulzió	
Konzisztencia	–	tixotróp paszta	
Sűrűség	g/ml	1,8	
Hőállóság	°C	+75	(kikeményedve)
Hőállóság	°C	+5	(szállításkor nem érheti fagy)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+12/+35	
Húzó-hajlító szilárdság	N	101	az EN 13963 szerint
Tapadószilárdság	N/mm ²	0,19	az EN 13963 szerint (gipszkarton sérülése)
Nyitott idő	perc	≈ 20	
Kikeményedés	óra	≈ 6 / 2 mm	(18°C-on, 65% rel. pár. mellett)
		mellett	
Eltarthatóság	hónap	24	(+5 - 25 °C mellett)
Korlátozások	Nem alkalmazható többek között hosszú távon nedvességnek és víz hatásának kitett, továbbá PE-n, PP-n, bitumenes aljzaton és tefflonfelületen.		
Aljzat	Tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie.		
Az aljzat kezelése (előkészítése)	Az aljzatot hasonló módon kell elsimítani. Panelépítkezéseknél ez elsősorban a hézagok kitöltése, továbbá a nem kívánt kidudorodások és por eltávolítása. A sima beton, rendkívül nedvszívó és gipszkarton felületeket ajánlott vízzel hígított S2802A alapréteggel kezelni, 1 rész alapozó + 2 rész víz arányban. Az alapozásnak meg kell száradnia.		



Használati utasítás

A keveréket rövid ideig keverje át, esetleg vízzel nedvesítse. A vízmennyiség a glett kívánt állagától függ, mely a technológiai ciklus minden egyes műveletére vonatkozóan eltérő, 0,2 - 0,8 liter/10 kg glett tartományban mozog. A glettet 0 - 3 mm vékony rétegben hordjuk fel a falra és mennyezetre, spatula segítségével. Minden további glettréteg alkalmazásánál, az előzőnek teljes mértékben száraznak kell lennie.

Hézag javítása esetén kb. 5cm-rel húzza túl az anyagot a nagyoló (alap)réteg vagy a bandázs (alap)réteg mindkét szélétől. E réteg megszáradása és átcsiszolása után újból pormentesítse az aljzatot. Hordja fel a második (végső) réteget, ismét kb. 5cm-rel túlhúzza az előző réteg szélein. Száradás után csiszolja simára a felületet.

Teljes száradás (kb. 12 óra 18°C mellett) után, a teljes felületet körkörös mozdulatokkal csiszoló ráccsal csiszoljuk, a kis felületeket pedig csiszoló szivacs segítségével.

A felnyitott és fel nem használt glett, eredeti csomagolásban, vízzel felöntve, rendszeren lezárt kupakkal, néhány napig tárolható, minőségi jellemzőinek változása nélkül.

1. Első végső réteg - sűrűbb, a forma és a vastagság alakítása miatt.
2. Második végső réteg - hígabb állag a glettelt kötés vagy vakolat simítása és kiegyenestítése miatt - megkönnyíti a csiszolási folyamatot.

Megj.: A vízmennyiség a glett kívánt állagától függ, mely a technológiai ciklus minden egyes műveletére vonatkozóan eltérő, 0,2 - 0,8 liter/10 kg érték között mozog.

Figyelmeztetés Tisztítás

Nem használható kültérben. +12°C feletti hőmérsékleten használjuk
Anyag: víz

Biztonság Frissítés

Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém

Lásd „Biztonsági adatlap 07.39c”.

Frissítés dátuma: 2019. 04. 15.

Készült: 2017. 04. 15.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A megadott információk objektív vizsgálatokon és tapasztalatainkon alapulnak. A közölt információk terjedelmén kívül nem vállalunk kezességet. A megadott információk vizsgálataink és tapasztalataink eredményei, ugyanakkor általános jellegűek, és nem jelentenek garanciát. A felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről.