



Technikai adatlap TL 14.02DEU Multi Color spray

Termék:

Speciális festékspray különféle felületekre. Ideálisan, kiváló fedőképességgel használható fém- vagy fafelületen. Kül- és beltéren egyaránt alkalmazható.

Tulajdonságok:

- Gyors száradás
- Magasfényű felület
- Kiváló tapadás az aljzathoz
- Ellenáll a napsugárzásnak és az esőnek (száradás után)
- Nem tartalmaz ólmot és kromátvegyületeket
- Nem tartalmaz ózonlebontó anyagokat

Kiszerelés:

- Aeroszolos spray, 400 ml

Szín:

- Lásd RAL színskála

Felhasználás:

Professzionális bel- és kültéri spray fémtárgyakra, műanyagra, vakolatra, karosszérialemezekre, kerékpárra, polcokra, bútorokra, fára.

Műszaki adatok			
Felületi száradás ideje	perc	20	20 °C-on
Száradási idő kb.	óra	6	
Bázis		módosított alkid	
További rétegek felhordásának időtartománya	óra	1–6	
Rétegek javasolt száma		2–3	
Elméleti kiadósság	m ²	2	
Szakadási nyúlás	mm	nincs megadva	
Aljzattal szembeni agresszivitás	–	nem agresszív	
Eltarthatóság	év	10	A gyártási időtől számítva, bontatlan csomagolásban
Alkalmazási távolság	mm	200–300	
Hőállóság száradás után	°C	+80	

Használati utasítás:

A felületnek tisztának, száraznak, rozsdától, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie. A festék felhordása előtt „Primer Color Spray” használata szükséges. A festék felhordása előtt próbálja ki a terméket, és ellenőrizze a bevonat minőségét.

Használat előtt legalább 2 percig rázza a palackot, hogy jól összekeveredjen a tartalma. A fúvókát kb. 20–30 cm-re tartsa a lakkozni kívánt felülettől. Az optimális eredmény érdekében 18–25 °C között dolgozzon. 2 vagy 3 lakkréteget vigyen fel. A száradási idő kb. 6 óra. Használat után tisztítsa meg a fúvókát úgy, hogy fejjel lefelé fordítja a palackot, biztonságos irányba fordítja a fúvókát, és kb. 3 másodpercre megnyomja a gombot.

Tisztítás:

Anyag: azonnal vízzel, technikai benzinnel

Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém

Biztonság:

Lásd „Biztonsági adatlap 14.02DEU”

Frissítés:

Frissítés dátuma: 2018. augusztus 7.

Készült: 2017. január 29.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. A felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.