

# Baumit Sanova TrassPre

## előfröcskölő



- **Megfelel a WTA irányelvnek**
- **Nedves falaknál tapadásjavítás**
- **Kül- és beltérben is használható**

### Termék

Gyárilag előkevert, sőgátló és szulfátálló szárazhabarcs, a Baumit Sanova MonoTrass egyrétegű trassz vakolat felhordása előtti felületek előkészítésére, kézi- és gépi feldolgozáshoz. Ellenáll a sóknak, megakadályozza a sók kicsapódását, jó páraáteresztő és megfelel a WTA irányelveknek.

### Összetétel

Mészhidrát, Puzzolan/Trassz, mészkő, adalékszerek.

### Alkalmazás

Tapadasközvetítő és nedvsváskiegyenlítő réteggként – sóval telített nedves és száraz ásványi alapfelületekre - Baumit vakolatokhoz, kiváltképpen Baumit Sanova MonoTrass egyrétegű trassz vakolathoz külső és belső téri felhasználásra.

### Műszaki adatok

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Besorolás:                   | R-CS IV az MSZ EN 998-1 szerint |
| Nyomószilárdság 28 nap után: | > 15 N/mm <sup>2</sup>          |
| μ-érték:                     | kb. 15                          |
| Szárazhabarcs sűrűség:       | kb. 1700 kg/m <sup>3</sup>      |
| Hővezetési tényező:          | 1.11 W/mK                       |

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
|                 | 25 kg                                          |
| Szemcseméret    | max. 4 mm                                      |
| Anyagszükséglet | kb. 4 - 5 kg/m <sup>2</sup> 50%-os fedésnél    |
| Anyagszükséglet | kb. 8 - 10 kg/m <sup>2</sup> 100 %-os fedésnél |
| Vízigény        | kb. 5.5 l/zsák                                 |

### Kiszerezés

25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

### Tárolás

Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig.

### Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a [www.baumit.hu](http://www.baumit.hu) honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

### Alapfelület

Az alapfelület vizsgálatát a mindenkor érvényes szabványok szerint kell elvégezni. Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvsvábképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

**Alapfelület-előkészítés** A régi vakolatot a látható nedvességhatár felett 1 m-rel kell levern. A só terhelt régi vakolatot azonnal el kell távolítani. Erős sókivirágzásnál és/vagy nedvességnél az alapfelülethez illő kezelést alkalmazzunk (pl. száraz lekefélés, sótelenítés, talajnedvesség elleni szigetelés). A mohás, algás kizöldült felületeket speciális algátlanítóval (pl. Baumit FungoFluid felújító oldat) távolítsuk el. A falazati fugákat arra alkalmas anyaggal (pl. Baumit Sanova MonoTrass stb.) töltsük ki.

## Felhordás

### Keverés:

A Baumit Sanova Trass Pre előfröcskölőt az építkezéseknél általában használatos szabadesésű vagy folyamatos keverőben vízzel kb. 4 percig kell keverni.

### Felhordás:

A Baumit Sanova Trass Pre előfröcskölőt az alapfelülettől és a Sanova rendszertől függően fél vagy teljes takarással kell kőműveskánál felcsapni. A Baumit Sanova Trass Pre megfelelő, szabványos vakológéppel is felhordható. Keverőszállal (Quirl) történő keverés nem megengedett!

További információkért lásd a vakológép adatlapját.

## Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 és 25 °C között legyen a felhordás és a kötés ideje alatt.

A frissen felhordott vakolatréteget meg kell védeni a gyors kiszáradástól, 2 napig tartsuk nedvesen.

Más termékkel ne keverjük.

### Várakozási idő:

- 3 nap (50 %-os fedésnél)
- 7 nap (100 %-os fedésnél)

A felújító rendszerek hatékonyságának időtartama lényegesen függ az alapfelület nedvesség utánpótlásától és a sóteltettségétől, ezért a felújítással egyidejűleg célszerű utólagos talajnedvesség elleni szigetelést készíteni.

### Biztonsági előírások:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

---

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.