


CM 25



»Üvegmozaik és márványragasztó«

Fehér színű flexibilis ragasztó elszíneződésre hajlamos lapok ragasztására

JELLEMZŐI

- ▶ fehér színű
- ▶ flexibilis
- ▶ időjárásálló
- ▶ medence burkolásához is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit CM 25 ragasztó alkalmas üvegmozaik, üvegtégla, kerámia, kőporcelán és hőszigetelő lap, valamint márvány, gránit és egyéb, elszíneződésre hajlamos, áttetsző természetes kőből készült burkolólap ragasztására. Alkalmazható szívó és nem szívó felületen, teraszon, medencében, homlokzaton és padlófűtés esetén is. Flexibilis, a kisebb alakváltozásból eredő feszültségeket jól felveszi, ezért kritikus felületeken is alkalmazható. 10 mm vastagságig alkalmas az aljzat egyenetlenségeinek javítására és a felület simítására is.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó felületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak, valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. Az esetlegesen laza, puha részeket el kell róla távolítani. A nedvszívó felületeket a – vízzel 3:1 arányban hígított – Padlopon Diszperziós alapozóval alapozzuk le (a gipszkarton lapok esetében a hígítási arány 1:1). Az alapozó száradási ideje kb. 30-40 perc. Nem nedvszívó felületre történő ragasztás esetén (jól tapadó festékbefvonat, extrudált polisztirol tábla, meglévő járólapp stb.) a már megtisztított felületet nem kell alapozni.

FELHORDÁS

A Ceresit CM 25 üvegmozaik ragasztó elkészítéséhez adagoljunk 25 kg (1 zsák) poranyagot az előre kimért hideg vízhez (6,0 – 6,5 liter) és elektromos kézi keverőgéppel folyamatos keverjük mindaddig, amíg az így kapott massa homogén és csomómentes nem lesz. Ezt követően – 5 perc pihentetés után – a ragasztóhabarcsot ismételt keverjük át. Szükség esetén minimális vízmennyiség hozzáadásával a ragasztó megfelelő konzisztenciája pontosan beállítható.

Egyenletesen hordjuk fel a ragasztót az alapfelületre, az előírt méretű fogazott glettvass segítségével. A burkolólapokat – megfelelő erő alkalmazásával – 30 percen belül a kikent ragasztóba kell nyomni. Üvegcsenpe és nagyméretű lapok esetében, valamint kültéri alkalmazásnál az alapfelületen kívül fontos még a lapok hátoldalának vékony lekenése is,



hogy a feltapadás a teljes felületen megtörténjen. A leragasztott burkolat fugázása legkorábban 24 óra elteltével kezdhető meg.

FONTOS TUDNIVALÓK

Felhasználható +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten. A ragasztó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és a szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szárazságról a friss ragasztó vízzel lemosható.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség:	kb. 1300 kg/m ³
Keverési arány:	6,0-6,5 liter víz/25 kg poranyag
Pihentési idő:	kb. 5 perc
Bedolgozhatósági idő:	kb. 3 óra
Nyitott idő:	kb. 30 perc
Megcsúszás:	≤ 0,1 mm
Fugázhatóság:	24 óra
Hőállóság:	-30°C - +70°C
Tapadószilárdság:	min. 1,3 N
Anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg /m ² /mm. (3-6 kg/m ² , a fogazott glettvass típusától és a felülettől függően)

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

25 kg papírszakban.

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

HULLADÉK MEGSEMMISÍTÉSE

A papírszakot csak akkor tegyük a papírhulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit CM 25 csak a termékismertetőben feltüntetett területen használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

A Ceresit CM 25 üvegmozaik és márványragasztó megfelel a SR EN 12004:2007 szabvány szerinti C2TE S1 kategóriának.

Alkalmazástechnikai tanácsadás

Tel.: (+36-30) 919-2926

 1803 Henkel România S.R.L. Str. Ionitã Vornicul nr. 1-7 020325, Sector 2, București, România 07 00048 EN 12004:2007+A1:2012 C2TE S1 Fokozott követelményű, alakváltozással képes, cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással, meghosszabbított nyitott idővel	Tűzveszélyesség	F osztály
	Kezdeti húzási tapadószilárdság	
	28 napos korban	≥ 1 N/mm ²
	Ellenálló képesség	
	Húzási tapadószilárdság	
	vízbe merítés után	≥ 1 N/mm ²
	Húzási tapadószilárdság	
	hevítéses öregítés után	≥ 1 N/mm ²
	Húzási tapadószilárdság	
	ciklikus fagyaszta- olvasztás után	≥ 1 N/mm ²
	Nyitott idő: húzási	
	tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm ²
	Lecsúszás	≤ 0,5 mm

Portlandcement (kémiai úton előállított), alacsony kromát, flue dust portland cement. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó.

Az anyag porát nem szabad belélegezni. Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-HOZ / orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Orvosi ellátást kell kérni.



Veszély

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötési idővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid F. u.6.,
T.: 1-372-5555
www.ceresit.hu

Minőség a Mestereknek