Mapethene Primer



Oldószermentes bitumenes kellősítő a Mapethene bitumenes lemezek alá

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A **Mapethene Primer** egy oldószermentes kellősítő, a Mapethene család öntapadó bitumenes lemezei alá.

ELŐNYÖK
- Könnyű bedolgozhatóság.
- Kefével, hengerrel vagy szórással is felhordható.
- Gyorsan szárad.
- Oldószermentes.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A **Mapethene Primer** egy könnyen bedolgozható,oldószermentes, vizes bázisú kellősítő, a **Mapethene** sorozat öntapadó bitumenes lemezei alá.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
Ne alkalmazza a **Mapethene Primer**-t a következő esetekben:
- esős időben;
- nedves vagy vizes aljzatokon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Az aljzat előkészítése
A **Mapethene Primer**-t beton, tömör tégla és előregyártott beton-elemeken lehet alkalmazni.
Az aljzat legyen száraz, sima, szilárd és tiszta. Távolítsa el a beton-maradványokat, laza és omladozó részeket és az olajos vagy formaleválasztó-szeres szennyeződéseket nagynyomású vízzel. Várjon, amíg a víz felszárad. Végül távolítsa el minden régi szigetelés nyomát is.

Amennyiben a **Mapethene** öntapadó bitumenes lemezzel szigetelendő vasbeton felületen kavics-fészkek vagy más egyenetlenségek vannak, távolítsa el kézzel, elektromos szerszámmal vagy nagynyomású vízzel. Óvatosan tisztítsa meg az esetleg kiálló betonacélt, kezelje egy réteg **Mapefer 1K** korróziógátló cementhabarccsal és töltse ki a hézagokat és üregeket **Planitop Smooth & Repair R4** gyorskötő, zsugorodásmentes tixotróp cementhabarccsal vagy a **Mapegrout** termékcsalád más megfelelő termékével.

Tégla vagy betonelem vagy más, szilárd felületeken történő alkalmazás előtt teljesen távolítsa el az elemek közül kiálló habarcsot vagy más egyenetlenséget és töltse ki a hézagokat **Mapegrout 430** finomszemcsés tixotróp cementhabarccsal vagy **Mapewall Render & Strengthen** nagyszilárdságú, természetes mészhabarccsal és kőműves habarccsal.

A hajlatokban minden alaplemez és fal csatlakozásánál vagy a függőleges sarkokban a fentiekben javasolt anyagokkal javítsa ki a felületeket és a hegyes sarkokat és éleket ívesen alakítsa ki.

Az anyag felhordása
A felületek fenti előkészítése után hordjon fel egy réteg **Mapethene Primer**-t kefével, hengerrel vagy levegő nélküli szórással.
A termék azonnal bedolgozható, de javasolt az edényben összekeverni felhasználás előtt, hogy tökéletesen sima legyen.

Mapethene Primer



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyékony
Szín:	fekete
Sűrűség(kg/m³):	1,00
Szárazanyag tartalom (%):	42
Viszkozitás (mPa·s):	12,000 (5-20 rpm golyóseb.)
ALKALMAZÁSI ADATOK	
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C - +40°C
Bedolgozási idő +23°C-on 50% relatív páratartalom mellett (perc):	átlag 45

Tisztítás
Mossa le a kezét langyos vízzel, a szerszámokat pedig vízzel vagy hígítóval tisztítsa meg.

KISZERELÉS
10 kg-os vödrökben.

ANYAGSZÜKSÉGLET
Átlag kb. 0,1–0,2 kg/m². Ez az anyagmennyiség csak irányadó és emelkedhet az aljzat egyenetlenségének függvényében.

TÁROLÁS
A **Mapethene Primer** 18 hónapig tartható el bontatlan csomagolásban. Védje meg a fagytól.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN
A **Mapethene Primer** nem tekinthető veszélyes anyagnak az érvényben lévő szabályok és irányelvek alapján.
Használat közben védőkesztyű és védőszemüveg viselése ajánlott és tartsa be a vegyszerekkel történő munkavégzés általános óvintézkedéseit.
További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az anyag legutolsó kiadású Biztonsági Adatlapja tartalmaz.

A TERMÉK SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT.

FIGYELMEZTETÉS
Bár a Termékismertetőben szereplő műszaki adatok és ajánlások a legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján készültek, minden információ minden esetben csak tájékoztató jellegű és gyakorlati tapasztalatok alapján megerősítésre szorul.
Éppen ezért, bárki, aki a terméket alkalmazza, meg kell győződjön arról, hogy a termék a tervezett felhasználásra alkalmas. Minden esetben a felhasználó felelős a termék használatából származó következményekért.

JOGI NYILATKOZAT
Ennek a Termékismertetőnek a tartalmát át lehet másolni egy másik, projekttel kapcsolatos dokumentációba, de a keletkező dokumentum nem pótolja vagy helyettesíti a hatályban lévő Termékismertető követelményeit a MAPEI termék beépítése során. A legfrissebb Termékismertetők letölthetőek a www.mapei.hu web-oldalunkról.
JELEN TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGÉNEK VAGY KÖVETELMÉ-NYEINEK BÁRMILYEN MEGVÁLTOZ-TATÁSA KIZÁRJA A MAPEI FELELŐSSÉGÉT.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

560-2-2020 (H)

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK