

MapeWrap EQ Adhesive

Egykomponensű, felhasználásra kész, víz és poliuretán bázisú ragasztó nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátással (VOC) a MapeWrap EQ Net kétirányú üvegszál szövet beágyazásához

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **MapeWrap EQ Adhesive** a **MapeWrap EQ Net** szövet impregnálására használható a dinamikus terhelésnek kitett megerősítendő elemek duktilitásának növelésére.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **MapeWrap EQ Adhesive** egy vizes diszperziós poliuretán bázisú ragasztó gél, amelyet a MAPEI kutatólaboratóriumában fejlesztettek ki a **MapeWrap EQ Net** fektetése közben annak impregnálására.

A **MapeWrap EQ Adhesive** egy egykomponensű, felhasználásra kész termék. 7 napig marad bedolgozható, ha felhasználás után a csomagolást szorosan visszazárja.

FONTOS FIGYELMEZETÉSEK

Ne használja fel a **MapeWrap EQ Adhesive**-t, ha az már elkezdett megkötni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat legyen száraz és tiszta. Hordjon fel egy egyenletes réteg **MapeWrap EQ Adhesive**-t ecsettel vagy rövid szőrű hengerrel. Fektesse a **MapeWrap EQ Net**-et a ragasztóba és bizonyosodjon meg róla, hogy nincsenek benne gyűrődések.

Vízálló, védő gumikesztyűben simítsa le a szövetet kézzel, hordja fel a második **MapeWrap EQ Adhesive** réteget a **MapeWrap EQ Net** szövetre, majd hengerelje át jól a felületet tömör gumihengerrel vagy fém hengerrel (**MapeWrap Roller**), így a ragasztó teljesen áthatol a szövet szálai között.

Hengerelje át az impregnált szövet felületét csavaros típusú **MapeWrap Roller**-rel az előző művelet során a szövetben esetleg létrejött levegőbuborékok kihajtására.

A BEDOLGOZÁS ELŐTT BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Nincs szükség különösebb elővigyázatosságra, ha a hőmérséklet +5°C és +30°C között van.

Meleg időben ne tegye ki a terméket közvetlen napsütésnek, és a ragasztót a nap hűvösebb időszakában hordja fel.

Hideg időben, ha a terméket kültéren hordja fel, és a hőmérséklet +5°C-nál alacsonyabb, fűtse fel a **MapeWrap EQ Net**-tel javítandó vagy megerősítendő aljzatot legalább a szövet ragasztása előtt 24 órával és használjon megfelelő hőszigetelő rendszert a fagyás megelőzésére. Az aljzat maradjon a bedolgozást követően legalább 24 óráig hőszigetelve.

Használat előtt a terméket fűtött helyen tárolja.

Tisztítás

A **MapeWrap EQ Adhesive** nagymértékben ragad, javasoljuk, hogy a szerszámokat oldószerrel tisztítsa meg (mint pl. etilalkohol, toluol, stb.) mielőtt a ragasztó megköt.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,5-0,6 kg/m².

KISZERELÉS

6 kg-os vödör.

TÁROLÁS

A terméket eredeti csomagolásában, legalább +5°C hőmérsékleten tárolja.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **MapeWrap EQ Adhesive** nem minősül veszélyesnek a keverékekre vonatkozó jelenleg érvényes európai szabályozás szerint. Javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket.

További és teljes körű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes biztonsági adatlap tartalmaz.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	gél
Szín:	tejfehér
Sűrűség (g/m ²):	1,1
Szárazanyag tartalom (%):	35
EMICODE:	EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK	
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	200,000 (rotor 3 - 1 rpm)
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +30°C-ig
Szakítószilárdság (DIN 53504) (N/mm ²):	5,25
Húzási rugalmassági modulus (DIN 53504) (N/mm ²):	0,55
Maximum szakadási nyúlás (DIN 53504) (%):	1200
Lefejtési ellenállás (tégla) (EN 1348) (N/mm):	1,1
Lefejtési ellenállás (beton) (EN 1348) (N/mm):	2,1

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak**

1019-10-2012