

Ultrabond Eco TX3

**Kitűnő nedves ágyazatú
ragasztó gyors
kezdeti tapadással
textil- és linóleum
padlóburkolatokhoz**



www.blauer-engel.de/uz113



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kitűnő nedves ágyazatú ragasztó gyors kezdeti tapadással, amely alkalmas textil padlóburkolatok ragasztásához minden típusú hátoldallal (juta, polipropilén, Action-Bac®, szőtt, latex, hab, filc, stb.) és tűfilc szőnyegek minden típusú beltéri, nedvszívó, nedvességre stabil aljzatra. Alkalmas természetes juta hátoldalú linóleum fektetéséhez.

Alkalmas továbbá:

- statikus és dinamikus terhelésre lakossági és kereskedelmi épületekben (irodák, hotelek, előadótermek, könyvtárak, éttermek, repülőterek, stb.);
- görgősszék terhelésre az MSZ EN 12529 szerint;
- fűtött aljzatokra;
- burkolat alátétfilcre ragasztásához.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultrabond Eco TX3** vizes diszperziós akril ragasztó, amely felhasználásra kész, sötét bézs színű paszta.

Termék tulajdonságok:

- nagyon könnyen felhordható;
- kiváló nedvesítő képesség a burkolat hátoldalán;
- nagyon nagy felfejtési ellenállás;
- gyors kezdeti tapadás;

- gyorsan használatba vehető;
- magas és erős végső tapadószilárdság;
- alkalmas görgősszék terhelésre az MSZ EN 12529;
- nem gyúlékony;
- EMICODE EC1 Plus (nagyon alacsony kibocsátású);
- Blauer Engel – DE UZ 113;

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz +15°C és +35°C között hordja fel.
- Ne hordja fel felszálló nedvesség ellen nem szigetelt aljzatokra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen egyenletesen száraz, nedvszívó, sík, szilárd, megfelelően teherbíró, portól, laza részekről, repedésektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és egyéb más szennyeződéstől mentes, amely a tapadást gátolhatja.

Nem nedvszívó aljzatokon hordjon fel egy legalább 2 mm vastag simítóhabarcsot.

Az egyes országok helyi szabályozását a maradék nedvességtartalomra szigorúan követni kell.

Feltétlenül ellenőrizze, hogy az aljzat nincs kitéve felszívárgó nedvességnek.

A könnyűbetonra vagy szigetelőrétegre készített úsztatott, illetve a közvetlenül talajra készített

Ultrabond Eco TX3



Ultrabond Eco TX3 felhordása hangszigetelő alátét rögzítéséhez



Hangszigetelő alátét fektetése



Ultrabond Eco TX3 felhordása hangszigetelő alátétre

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	krémes paszta
Szín:	sötét bézs
Sűrűség (g/cm ³):	1,45
pH:	8,5
– EMICODE: – Blauer Engel:	EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású DE-UZ 113 További és teljeskörű információt az érvényes biztonsági adatlapon találhat

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Megengedett bedolgozási hőmérséklettartomány:	+15°C-tól +35°C-ig
Várakozási idő:	0-10 perc
Nyitott idő:	10-30 perc nedvszívó felületen
Járható:	3-5 óra után
Használatba vehető:	24-48 óra után

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Tapadószilárdság 90°-os feltépésre az MSZ EN 1372 szabvány szerint (N/mm): – Action Back® hátoldali padlószőnyeg: – hab hátoldali padlószőnyeg: – latex hátoldali padlószőnyeg: – tűfilc: – természetes juta hátoldali linóleum:	az MSZ EN 14259-nek megfelelően
---	---------------------------------

esztricheket a felszívargó nedvességtől tartósan el kell szigetelni. Repedések, egyenetlenségek kijavításához, esztrich-szilárdításhoz, gyorszáradású esztrich készítéséhez vagy egyenetlen esztrich kiegyenlítéséhez olvassa el a vonatkozó termékismertetőket vagy kérje szaktanácsadónk segítségét.

A ragasztó felhordása

Az Ultrabond Eco TX3 felhasználásra kész, nem igényel különösebb előkészítést. Felhasználás előtt keverje fel a ragasztót a vödörben. A ragasztót egyenletesen hordja fel az aljzatra a megfelelő fogazatú simítóval.

Padlóburkolat fektetése

A fektetéskor kövesse a burkolat gyártójának előírásait. Hagyjon várakozási időt (kb. 0-10 perc) a felvitt mennyiség, a környezeti viszonyok, az aljzat szívóképessége és a burkolat típusának függvényében. Ne haladja meg a nyitott időt (10-30 perc) és biztosítsa a ragasztó jó eloszlását a burkolat hátoldalán. A padlóburkolatot a még nedves ágyazatba

fektesse: a ragasztóbordákat le kell nyomni. Figyeljen rá, hogy elkerülje a levegő burkolat alá szorulását, gondosan nyomja le a burkolatot a jó hátoldali beágyazódás érdekében. Kerülje a túl erős nyomást az illesztéseknél. A padlóburkolat beépítése után néhány perccel itt mindig szükséges újra áthengerelni a felületet vagy határozottan lenyomni.

Megjegyzés: a várakozási és a nyitott idő változhat a hőmérséklet, a relatív páratartalom és az aljzat nedvszívó képességének függvényében. Rövidebb lesz magas hőmérsékleten és alacsony páratartalom esetén, és hosszabb lesz alacsony hőmérséklet és magas páratartalom esetén, valamint alacsony nedvszívó képességű aljzatokon.

Tisztítás

Amíg nedves, az Ultrabond Eco TX3 a padlóburkolatról, szerszámokról, kézzől és ruháról vízzel mosható le. Ha megszáradt, az eltávolításhoz használjon alkoholt vagy Pulicol 2000-t.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet a felület simaságától, a padlóburkolat hátoldalától és a használt fogazott simítótól függően változik.

MAPEI 2-es és 3-as

fogazott simító: kb. 400-450 g/m²

TKB B1-es simító: kb. 350-400 g/m²

TKB B2-es simító: kb. 400-500 g/m²

KISZERELÉS

Az **Ultrabond Eco TX3** 16 kg-os vödrökben kapható.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között az **Ultrabond Eco TX3** eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig stabil.

Kerülje a hosszabb ideig tartó fagyban tárolást.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultrabond Eco TX3** nem minősül veszélyesnek a keverékek osztályozására vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint. Használata közben javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes biztonsági adatlapon találhat.

Gyermekektől tartsa távol. Biztosítson megfelelő szellőzést a használata közben és a száradás alatt. Ne egyen, igyon és dohányozzon a termék használata közben. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, mossa ki azonnal bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz. Ne engedje a terméket a csatornarendszerbe, vízfolyásba vagy a talajba jutni. Csak teljesen üres tárolóedények újrahasznosíthatók. A termék megszáradt maradványai normál háztartási hulladékként kezelhetők. Tartalmaz: BIT. Allergiás egyének hívják információért a következő telefonszámot: +36-1-4766464.

A termék tartalmaz:

víz, kötőanyagok, ásványi töltőanyagok, tartósítószer (VdL-RL 01/2018. június).

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Azonban az abban leírtakat kérem tekintse csak információnak, amit a termék használatakor ellenőrizni kell. Amennyiben használni kívánja a terméket előzetesen győződjön meg, hogy alkalmas-e a kívánt alkalmazáshoz. A nem megfelelő alkalmazás esetén az ebből eredő esetleges következményekért teljes mértékben a felhasználó a felelős.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



Padlószőnyeg fektetése hangszigetelő alátétre (double stick fektetés)



Ultrabond Eco TX3 felhordása aljzatkiegyenlítőre (közvetlen ragasztás)



Action Bac® hátoldalú szőnyegpadló fektetése

Ultrabond Eco TX3



**Ultrabond Eco TX3
felhordása linóleum
fektetéséhez**



**Ultrabond Eco TX3
felhordása filcszőnyeg
fektetéséhez**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, és eljárást von maga után

6510-4-2020 (H)