

CM 12 PLUS


»Elastic«

Elasztikus, vékony- és közepes ágyazású burkolatragasztó



JELLEMZŐI

- ▶ Bel- és kültérben is alkalmazható, fagyálló
- ▶ Nagyméretű (max. 60x60) burkolólapokhoz
- ▶ Greslap (max. 50x50) ragasztására is
- ▶ Padlófűtés esetén is alkalmazható
- ▶ Nedves helyiségek burkolására
- ▶ Nagyobb mechanikai terhelés esetén is alkalmazható



ALKALMAZÁSTERÜLET

A Ceresit CM 12 plus burkolatragasztó alkalmas nagyobb méretű (max. 60x60) kerámia burkolatok és greslapok (max. 50x50) ragasztására beltérben. Kültérben történő ragasztás esetén a burkolólapok maximális felületi mérete 0,2 m² lehet. Alkalmazható padlófűtés esetén és kenhető szigeteléssel ellátott felületeken is. A kritikus felületeken pl. régi kerámiaburkolatra történő ragasztás esetén a Ceresit CM 16 vagy CM 17 burkolatragasztó használata ajánlott.

A FELÜLETELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó – nedvszívó – felületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak, valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. Az esetleges puha, laza részeket el kell távolítani. Az 5 mm-nél kisebb egyenetlenségek foltszerűen kijavíthatók a Ceresit CM 12 Plus ragasztóval egy nappal a burkolás megkezdése előtt. Beltérben:

Használjon vízzel 1:1 arányban hígított Ceresit Padlopon® Tunoprén alapozót cementesstrich, gipszesstrich – az adalékszemcséig történő csiszolás és porelszívás után (visszamaradt nedvességtartalom ≤ 0,5 CM%, fűtött esztrichnél ≤ 0,3 CM%) – és egyéb nedvszívó felületek esetén.

Kültérben:

A burkolólapok közvetlenül ragaszthatók cementesstrichre (legalább 28 napos és a visszamaradt nedvességtartalom ≤ 2,0 CM%) és betonfelületekre (legalább 6 hónapos).

FELHORDÁS

A Ceresit CM 12 Plus ragasztót hideg, tiszta vízhez öntve kell csomómentes, homogén masszává keverni. 25 kg ragasztóhoz 6,25 – 6,75 liter keverővíz szükséges. 5 perc pihentetés után a bekevert anyagot keverjük át újra. A ragasztót egyenletesen



hordjuk fel a fogadó felületre – fogazott glettvassal segítségével. A lapokat megfelelő erő alkalmazásával – 20 percen belül

– a kikent ragasztóba kell nyomni. Kültéri alkalmazásnál a fogadófelületen kívül javasolt még a lapok hátoldalának vékony lekenése is, hogy a feltapadás a teljes felületen – légzárványok nélkül – megtörténjen. A leragasztott burkolat (fal felület) fugázása legkorábban 24 óra elteltével kezdhető meg.

FONTOS TUDNIVALÓK

A CM 12 Plus ragasztóhabarcsot csak száraz körülmények között, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten használja. Vegye figyelembe, hogy vízszigetelt felületeken és alacsony hőmérsékleten lassabb lehet a ragasztó kikeményedése. A szerszámról a friss ragasztó vízzel lemosható. A megkötött ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el. Alacsony kromát tartalmú termék. A ragasztó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	Hidraulikus kötőanyagot, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot, speciális műanyag pordiszperziót és egyéb adalékanyagokat tartalmaz.
Keverési arány:	6,25 - 6,75 liter víz 25 kg ragasztóhoz
Bedolgozhatósági idő:	2,5 - 3 óra

Felhasználható:	+ 5°C - + 30°C (alapfelület és a levegő hőmérséklete)
Nyitott idő:	kb. 20 perc
Megcsúszás:	≤ 0,5 mm
Fugázható:	24 óra múlva (fal), 48 óra múlva (padló)
Tapadószilárdság:	≥ 1 N/mm ²

Anyagszükséglet: Kb. 2 – 6 kg / m²

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

25 kg papírszakban.

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

HULLADÉKKEZELÉS

Csak a teljesen üres csomagolóanyag használható fel újra. A megkötött termékmaradványokat, mint ipari hulladékot a ház- tartási hulladékhoz hasonlóan vagy a kereskedelmi / építkezési hulladékgyűjtő konténerekben kell gyűjteni. A meg nem kötött termék maradványt, mint veszélyes hulladékot kell megsemmisíteni. Az Európai hulladék jegyzék kód: 17 01 06.

Alkalmazástechnikai tanácsadás: Tel.: (+36-30) 816-2202

 1950 Henkel Srbija d.o.o. Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd, Srbija 14 01010 EN 12004:2007+A1:2012 C2T Fokozott követelményű cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással	Tűzveszélyesség	E osztály
	Veszélyes anyagok kibocsátása	lásd biztonsági adatlap
	Kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1 N/mm ²
	Ellenálló képesség	≥ 1 N/mm ²
	Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1 N/mm ²
	Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1 N/mm ²
	Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyaszta-olvasztás után	≥ 1 N/mm ²
	Lecsúszás	≤ 0,5 mm

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A termék veszélyességére, szállítására, biztonságos kezelésére vonatkozó információk a Biztonsági adatlapban olvashatók.

Az alkalmazás megkezdése előtt olvassa el a biztonsági adat- lapot, hogy tájékozódjon a szükséges óvintézkedésekről és biztonsági előírásokról. A biztonsági előírásokat mindig be kell tartani.



A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötési idővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését.

Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén.

A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.
 1113 Budapest, Dávid F. u.6.,
 T.: 1-372-5555
 www.ceresit.hu

Minőség a Mestereknek