Ceresit
Minőségre építünk

CL 51

Kenhető szigetelőfólia

Vízzáró, rugalmas szigetelés csempe- és padlóburkolat alá

JELLEMZŐI

- oldószermentes
- egykomponensű, vízzáró
- rugalmas és repedésáthidaló
- beltérben alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmas beltérben, párás és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyzó, WC, konyha stb.) a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek varrat- és hézagmentes szigetelésére. A szigetelőfóliát arra a felületre kell felhordani, ahonnét a vízterhelés várható!
Padlófűtés esetén is alkalmazható.
Kültéren erkély és terasz cementkötésű aljzatának nedvesség elleni védelmére a Ceresit CR 166 vízzáró habarcs a jó megoldás.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A Ceresit CL 51 szigetelőfólia minden olyan száraz, sima, szilárd, teherbíró, stabil, tiszta és burkolásra előkészített felületen használható, amely repedéstől és tapadást gátló anyagoktól mentes (pl. laza részek, por, kötőanyagok, mészkivirágzások, szennyeződések). Beltérben, a Ceresit CL 51 szigetelőfólia szívó és nem szívó felületre egyaránt alkalmazható, beleértve a meglévő kerámia burkolatot is.

Ügyeljünk arra, hogy a nedvszívó felület nedvességtartalma ne legyen magasabb, mint 2,5 CM% cementkötésű felület esetén és 0,5 CM% gipszkötésű felület esetén. Az erősen nedvszívó felületeket – a vízzel 1:3 arányban hígított – Ceresit Padlopon® Univerzális Diszperziós alapozóval célszerű lealapozni. Gipszkarton esetében az alapozót nem kell hígítani. Az alapozó száradási ideje 2–3 óra.

Fontos, hogy a felhordással ellentétes oldalról később se kerülhessen nedvesség a falba vagy az aljzatba.



FELHORDÁS

A tökéletes vízállóság érdekében a hígítatlan Ceresit CL 51 szigetelőfóliát legalább két rétegben kell a felületre felhordani – nyeles kefe, sima glettvas vagy teddy-henger segítségével. A teljes rétegvastagságnak el kell érnie a 1,0–1,5 mm-t. Az első réteg felhordása után illesszük az előre gyártott – vagy a Ceresit CL 52/CL 152 erősítő szalagból a helyszínen elkészített – sarokprofilokat a helyükre, préseljük a felülethez, majd a perforált széleket megkenve rögzítsük azokat. Hasonlóan történik a dilatációs- és csatlakozó hézagok valamint a fal- és padlócsatlakozások lezárása a Ceresit CL 52/CL 152 sarokerősítő szalaggal. A szigetelési munkálatok kb. 2 óra múlva folytathatók a második réteg Ceresit CL 51 – keresztirányú – felhordásával, amely egyben biztosítja a Ceresit CL 52/CL 152 szalag tökéletes beágyazódását is. Gondoskodni kell róla, hogy a burkolhatósági idő eléréséig (kb. 4 óra) a kenhető vízszigetelést ne érje nedvesség.

FONTOS TUDNIVALÓK

Csak száraz körülmények esetén, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten szabad az anyagot felhasználni. A hátoldali nedvesedés- és a vegyi igénybevétel lehetőségét ki kell zárni. Bőrre jutás esetén folyóvizes, szappanos öblítést, szembekerülés esetén folyóvizes öblítést kell alkalmazni! Szükség esetén forduljon szakorvoshoz.

Az uszodákban és egyéb tartósan vizes területek szigetelési munkálataihoz egyéb Ceresit termékeket javaslunk (hívja tanácsadó számunkat).

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	módosított műanyag diszperzió, speciális adalékszerek
Anyagszükséglet:	min. 1,1 kg/m^2, két rétegben felhordva
Szín:	betonszürke
Sűrűség:	1,52 kg/liter ±5%
Állag:	pasztaszerű
Száradási idő (1. réteg):	kb. 2 óra
Száradási idő (2. réteg):	kb. 2 óra (újabb réteg felhordása előtt)
Felhasználási hőmérséklet:	+ 5°C – + 25°C-ig
Burkolható:	kb. 4 óra elteltével (az utolsó réteg felhordása után)
Rétegvastagság (két rétegben felhordva):	nedves állapotban – min. 1,0 mm száraz állapotban – 0,4 mm
Repedés áthidaló képesség: ≥ 0,75 mm	

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

5 és 15 kg műanyag vödörben.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, száraz, hűvös helyen.

FAGYVESZÉLYES!

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyűjtőbe, ha az már teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezzék el.

A Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfólia csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

ÉME-szám: A-1164/1999

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (+36-30) 919-2926

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543