

CERESIT CT 77

»Mozaik vakolat«

1,4 – 2,0 szemcsemérettel

Dekoratív vékonyvakolat, bel- és kültéri alkalmazásra



JELLEMZŐI

- ▶ többféle színkeverék változatban
- ▶ felhasználásra kész
- ▶ időjárásálló
- ▶ jó mechanikai ellenálló képesség
- ▶ könnyű tisztán tartani

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A bel- és kültérben is alkalmazható Ceresit CT 77 színes, dekoratív vakolat egyaránt felhordható hagyományos vakolatra, betonra, gipszrost és gipszkarton stb. felületre. Az 1,4-2,0 mm átmérőjű kvarcsemmek kötőanyaga áttetsző akril gyanta. A vakolatot fém glettvassal kell felhordani. A kötést követően színes mintázatú vakolt felületet nyerünk. A vakolat alkalmas a fogadófelületen található karcolások, kisebb repedések áthidalására. A CT 77 kifejezetten alkalmas dörzsölésnek, nagy koptató igénybevételnek kitett falak (pl. bejárati részek, folyosók, lépcsőházak) vékony vakolására beltérben. Kültérben a könnyen szennyeződő felületek (lábazatok, korlátlábazatok, ajtó és ablak határoló felületek) védelmére is alkalmas. Intenzív sötét színek esetén, a Ceresit Ceretherm hőszigetelő rendszerben, a CT 77 csak kisebb felületeken alkalmazható, mint pl. lábazon vagy díszítő elemeken.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fogadó felület legyen sima, megfelelő szilárdságú, száraz por- és szennyeződésmentes valamint egységes színű. Követelmény a fogadó felülettel szemben:

- cement-, mész-cement vakolat: 28 napnál idősebb, nedvességtartalma $\leq 4\%$ - Ceresit CT 16-tal alapozva;
- betonfelület: 3 hónapnál idősebb, nedvességtartalma $\leq 4\%$ - Ceresit CT 16-tal alapozva;
- ragasztótappasszal előkészített felület: 3 napnál idősebb - Ceresit CT 16-tal alapozva;



- gipszes felület (kizárólag beltérben): nedvességtartalom $<1\%$ - Ceresit CT 16-tal alapozva
 - faforgács lap (vastagság > 19 mm), gipszkarton, gipszrost lap (beltérben) a gyártó utasításainak megfelelően rögzítve - Ceresit CT 16-tal alapozva
 - jól tapadó festékbevonat (csak beltérben) - Ceresit CT 16-tal alapozva
 - gázbeton felület - Ceresit CT 16-tal kétszer alapozva
- A sérült és egyenetlen felületeket először javítani, ill. simítani kell. Hagyományos vakolatok, és betonfelületek esetén a megfelelő javítóhabarcs alkalmazását javasoljuk.
- A szennyeződéseket, a gyengén tapadó rétegeket, a rugalmas, ill. mész kötőanyagú festékrétegeket, valamint ragasztó maradványokat el kell távolítani. Erősen nedvszívó felületek esetében először Ceresit CT 17 alapozóval (száradási idő min. 2 óra), majd ezt követően a CT 16-tal szükséges alapozni. Alapozáshoz a vakolatéhoz hasonló színű CT 16 alapozót javasolt alkalmazni. A CT 77 felhordása előtt a CT 16-nak teljesen meg kell száradnia. A vakolat nedvesség hatására károsodhat, ezért a tartós nedvességnek kitett helyiségeket, épületrészeket előzetesen vízszigeteléssel kell ellátni.

A vakolás megkezdése előtt a vödör teljes tartalmát kézi úton fel kell keverni. Szükség esetén, az alkalmazási körülményeknek megfelelően nagyon kis mennyiségű tiszta víz hozzáadása megengedett, majd ez után a keverést újra el kell végezni. Sok víz hozzáadását követően az anyagot már nem lehet felhordani. Rozsdamentes szerszámokat és vödröket kell használni. A CT 77-et egyenletesen, a szemcseméret másfélszeresének megfelelő rétegvastagságban, adott szögben tartott acélsimítóval kell felhordani. Az anyagot ugyanezzel a szerszámmal kell a száradás előtt elsimítani és nem szabad erősen az alapfelülethez nyomni. Soha ne locsoljuk a felhordott vakolatot vízzel! A felület textúráján ne változtassunk! A vakolat felhordását egyenletes rétegben, egybefüggő felületenként egy munkamenetben kell elvégezni. Ha a kivitelezést meg kell szakítani, öntapadó szalaggal jelöljük ki a kívánt határvonalat, majd miután a vakolatot rádolgoztuk, távolítsuk el a szalagot. A szünet után, a megkötött, előzőleg felhordott vakolat réteg szélét, a munka folytatása előtt, ismét öntapadó szalaggal kell védeni.

A felhordást követően a szerszámokról a friss vakolat vízzel könnyen lemosható. A már megszáradt vakolatot csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CT 77 vakolatot kizárólag +10°C és +25°C közötti környezeti és alapfelület hőmérséklet esetén szabad felhordani (relatív páratartalom: < 80%). A közölt adatok +20°C hőmérséklet és 60% relatív páratartalom esetén érvényesek. Az ettől eltérő környezeti körülmények lassabb, vagy gyorsabb száradást eredményeznek. A kivitelezés tervezésekor feltétlenül vegye figyelembe, hogy a levegő magas páratartalma (pl. esős évszakban) és/vagy az alacsony hőmérséklet lelassítja a kötést! Ha a vakolatot a csapadékkal szembeni ellenállás kialakulását megelőzően nedvesség éri (akár lecsapódó pára vagy köd formájában), véglegesen károsodhat. Ennek megelőzésére, védőfólia alkalmazása javasolt az állványzaton. A CT 77 vakolat nem keverhető össze más vakolattal, kötőanyaggal vagy pigmentekkel. Beltéri használat esetén a helyiséget megfelelően kell szellőztetni! Amennyiben szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni! A terméket gyermekektől elzárva kell tartani!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	szintetikus gyanta és színes ásványi töltőanyagok vizes diszperziója
Sűrűség:	- 0,8- 1,2 mm kvarchomok szemcsék kb. 3,0 kg/dm ³

- 1,4 -2,0 mm kvarchomok szemcsék
kb. 1,6 kg/dm³
- természetes márvány granulátum kb.
1,64 kg/dm³

Alkalmazási hőmérséklet	+10°C és +25°C között
Száradási idő:	kb. 30 perc
Csapadék ellen védeni kell:	kb. 24-72 óra
Anyagszükséglet:	Kvarchomok töltőanyag (1,4 - 2,0 mm) 4,5 kg/m ² Természetes márvány granulátum kb. 5,2 kg/m ²

A fenti adatok normál klímára vonatkoznak (+ 20°C levegő hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom).

KISZERELÉS

25 kg-os műanyag vödör.

TÁROLÁS

Száraz, hűvös, fagymentes helyen. Közvetlen napsugárzástól óvni kell!

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett, a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A vakolatot nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitett falfelületen alkalmazni, és a gyors száradást el kell kerülni. A teljes száradásig a csapadéktól óvni kell, állványháló alkalmazása javasolt. A színazonosság miatt, csak azonos sarzs-számú vakolatot használjunk fel egy falsíkon!

A vödörben lévő, még fel nem használt vakolatot zárjuk le műanyag tetővel és minél előbb használjuk fel.

A digitális képernyőn (laptop, mobiltelefon stb.) megjelenő szín tájékoztató jellegű, amely a valóságtól eltérhet. Az ebből eredő hibákért, színeltérésekért a Henkel Magyarország Kft. nem vállal felelősséget. Színválasztás esetén javasolt az értékesítési pontokon kihelyezett színkártyák, színminták használata.

A jelen műszaki adatlap csak az alkalmazás lehetőségeit, ill. a kivitelezés lehetséges módját mutatja be, nem helyettesíti az alkalmazást végző szakember helyszíni szemlét. A közölt információktól függetlenül, a kivitelezést a szakma szabályai szerint, a biztonsági előírások figyelembevételével kell elvégezni. A gyártó a termék minőségéért vállal felelősséget, az alkalmazás körülményei és módja hatáskörén kívül esik. Késég esetén próbafelületet kell kialakítani.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: +36 30 991 4604



Henkel Magyarország Kft.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.
Telefon: +361-372-5555
www.ceresit.hu

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötési idővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.