Ceresit
Minőségre építünk

# CERESIT IN 25 Cereglett

## Univerzális beltéri kézi glettanyag 0-10 mm

Gipszes beltéri glettanyag falfelületek és mennyezetek kiegyenlítésére és simítására, 0-10 mm-es egyenetlenségek kijavítására egy rétegben.

## JELLEMZŐI

- 0-10 mm rétegvastagság egyszeri felhordással
- erős tapadás
- nagy korai szilárdság
- fehér
- repedésmentesen köt

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit IN 25 Cereglett alkalmas hagyományos vakolat és beton felületek kiegyenlítésére egyszeri felhordással 0-10 mm rétegvastagságig. A megszilárdult felület teljesen sima, fehér, mely diszperziós vagy szerves oldószer alapú festékekkel átfesthető. Csak beltérben, száraz helyen használható.

## A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelületnek száraznak, szilárdnak, tisztának, valamint a leválást okozó anyagoktól mentesnek kell lennie. Nem megfelelő szilárdságú rétegeket el kell távolítani. Nedvszívó felületeket Ceresit Padlopon Diszperziós alapozóval le kell alapozni.

## ALKALMAZÁS

Az IN 25 Cereglettet tiszta, hideg vízbe kell önteni, majd fúrógépbe fogott keverőszárral csomómentes, homogén masszává kell keverni. 3-5 perc múlva ismét keverjük át. A bekevert anyagot rozsdamentes szerszámmal hordjuk fel majd símitsuk el. Száradás után finom csiszolópapírral át lehet csiszolni a felületet.

## FONTOS TUDNIVALÓK

A glettanyagot száraz körülmények között, +5°C–+30°C közötti hőmérsékleten szabad felhordani. Az összes műszaki adat 20°C hőmérsékletre és 60% relatív páratartalomra




vonatkozik. Ha a glettanyag szembe kerül, bő vízzel mossik ki, majd szükség esetén forduljunk orvoshoz.

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| Összetétel: | gipsz, ásványi töltőanyagok, egyéb adalékok |
| Porsűrűség: | 1,1 kg/dm$^3$ |
| Keverési arány: | kb. 0,5 l víz/1 kg por |
| Alkalmazható: | + 5°C – +30°C közötti hőmérsékleten |
| Fazékidő: | 40 – 60 perc |
| Tapadószilárdság: | min. 0,8 N/mm$^2$ |
| Hajlítószilárdság (28 nap): | min. 2,0 N/mm$^2$ |
| Hajlítószilárdság (28 nap): | min. 6,0 N/mm$^2$ |
| Száradási idő: | kb. 1 nap/ 5 mm |
| Anyagszükséglet: | kb. 0,6 – 1,2 kg/m$^2$/mm |

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C/50 % relatív páratartalom) vonatkoznak.

## KISZERELÉS

5 kg és 20 kg-os paírzsákban.

## TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen eredeti csomagolásban 12 hónapig. Gyártási időt lásd a csomagoláson (NN.HH.ÉÉÉÉ XXX, ahol N nap, H hónap, É év X sarzsszám)

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (+36-30) 919-2926

## FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc u. 6.
Telefon: (1)-372-5555

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Minőség a Mestereknek