



## weberton N

### Akril homlokzatfesték

- Kiváló fedőképesség
- Extra kiadósság
- Víztaszító
- Fokozottan időtálló



Feldolgozásra kész, akrilgyanta kötőanyagú, vízzel hígítható színes homlokzatfesték ásványi alapfelületekre; új homlokzatok kialakítására, valamint régi homlokzatok felújítására, kültéri, illetve beltéri felhasználásra egyaránt. 365 színben elérhető.

### Jó tudni

Anyagigény: kb. 0,5 kg/m<sup>2</sup> (két rétegben)  
Kiadósság: kb. 50 m<sup>2</sup>/25 kg vödör

### Technikai adatok

- Hígíthatóság: szükség esetén vízzel hígítható, az első réteghez max. 10%-ban, a második réteghez max. 5 %-ban
- Átfesthető: kb. 12 óra elteltével
- Teljes száradás: 24 óra elteltével
- Páraáteresztő képesség: V1
- Tapadószilárdság:  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

### KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

#### Termékkód

2443 + színkód

#### Kiszerelés

25 kg/  
vödör

#### Raklap mennyiség

24 vödör / 600 kg



### Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

## Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatóástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

## Az alapfelület előkészítése

Új vakolatok festésénél a vakolatnak tökéletesen száraznak, egységes struktúrájúnak és egyenletes nedvszívó képességűnek kell lennie. Felújításnál az alapot tisztítsuk meg minden laza, könnyen leváló régi vakolatrésztől és festéktől. A régi festékmарadékokat (diszperziós és olajfestékek) távolítsuk el. A kijavított, illetve felújított festendő felületet struktúra, keménység és szívóképesség tekintetében a régihez igazítsuk és tegyük egységessé. A gyengébb felületi szilárdságú, vagy egyenetlen nedvszívó képességű festendő felületeket előzetesen kezeljük weberprim fluat festékalapozóval.

## Feldolgozás

Egységes színhatást csak azonos és egyenletes struktúrájú, ill. egyenletes szívóképességű alapfelületen lehet elérni. A festéket felhordás előtt jól keverjük fel, állagát próbafestéssel ellenőrizzük. Egy homlokzati síkra való mennyiséghez több vödör tartalmát keverjük össze. A festéket vékonyan, két rétegben hordjuk fel száraz alapra teddy hengerrel, szórópisztollyal vagy festőecset segítségével. (Normál körülmények között elegendő két réteg.) Szórópisztollyal történő felhordáskor ügyeljünk az egyenletes szórás képre a foltosodás elkerülése érdekében. A szerszámokat, edényeket használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött felületekkel is.

## További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



## Kapcsolódó termékek

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| weberprim balance | Mélyalapozó-vakolatmegerősítő |
| weberprim fluat   | Festékalapozó                 |