weberter classic M

Médium ásványi nemesvakolat

- Kiváló páraáteresztő
- Természetes, környezetbarát
- Gépi felhordásra is alkalmas

Felhasználásra kész ásványi nemesvakolat homlokzatfelújításra, külső felületek színezésére, kézi és gépi felhordásra, kapart felületképzésre. Elérhető fehér színben.

Jó tudni

Anyagigény: 10-18 kg/m² (a tényleges felhasználás függ a választott felületképzési módtól)
Kiadósság: 1,7-3 m²/30 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,2-0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz
(kb. 6-9 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: 3 mm
- Nyomószilárdság: CSII
- Páradiffúziós tényező: 5/20
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
0481	30 kg/zsák	36 zsák / 1080 kg

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

Az alap legyen egyenletesen érdesített (durva alapvakolat, vagy fogazott h-kartecsnivel vízszintesen elhúzott ragasztó), homogén, szilárd, száraz, teherbíró, mozgás- és zsugorodásmentes, közepesen és egyenletesen nedvszívó, valamint szennyeződésmentes.

Feldolgozás

Az egyenletesen érdesített felületet a fedővakolat felhordása előtt elő kell nedvesíteni, az előnedvesítés mértéke az időjárástól függ. A vakolat kézzel és géppel egyaránt felhordható. Kézi felhordás esetén javasoljuk a nemesvakolatot betonkeverőben megkeverni. A szárazanyagot víz fokozatos hozzáadásával a vakolható sűrűség eléréséig keverjük. Egyszerre több (min. 4-5) zsák tartalmát keverjük össze, célszerűen egy homlokzati felületre való mennyiséget egyszerre. A vakolási munkát egy homlokzati síkon belül (éltől élig) folyamatosan kell végezni. A habarcsot serpenyővel, erős feldobással vagy géppel egy rétegben szemcsemérettől függően kb. 0,5-1 cm vastagságban hordjuk fel, fogantyús simítóléccel egyengetjük, majd a kaparás megkönnyítésére pár perc elteltével glettvassal vagy felületsimítóval, saját levében begletteljük. Száradást követően a felületet h-kaparóval vagy finom felületkaparóval kaparhatjuk. A kaparáshoz szükséges száradási idő függ az időjárástól és a választott kaparószerszám típusától. Száradási idő: 2-4 óra h-kaparó esetén; 4 óra-fél nap finom felületkaparó használata esetén. Kaparás előtt végezzünk kaparási próbát. A kaparást egy felületen egy ütemben kell végezni, ismételt kaparás vagy visszanyúlás foltosodást eredményezhet! A felületképzés előtt eltelt várakozási idő hatással van a végső színárnyalat megjelenésére. Száraz, meleg, szeles időben a megkötött vakolatot védeni kell a gyors kiszáradástól.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

Kapcsolódó termékek

weberKPS profi	Extra alapvakolat
weberKPS 201	Médium alapvakolat
weberKPS light	Könnyített alapvakolat
weberKPS gúz	Cementes gúz
weberKPS terralit	Hőszigetelő alapvakolat

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
rendel@hu.weber | www.hu.weber