

weberpas mozaik

Lábazati és díszítővakolat



- Víztaszító
- Fagyálló
- Mechanikai hatásoknak ellenáll



Felhasználásra kész, pasztaszerű, vizes műgyanta bázisú, fagyálló, homlokzati díszítő és lábazati vakolat, színes homlokzat kialakítására. Különösen alkalmas nagy igénybevételnek kitett felületek védelmére, melléképületek, kerítések, támfalak és lábazatok díszítésére. Finomszemcsés, 24 színben elérhető.

JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 5 kg/m²

Kiadósság: kb. 4 m²/20 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: 1,6 mm
- Tapadószilárdság: $\geq 0,3$ N/mm²
- Páraáteresztő képesség: V2
- Tűzvédelmi osztály: F

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

0404 + színkód

Kiszerelés

20 kg/vödör

Raklap mennyiség

24 vödör / 480 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- A vakolathoz vizet nem szabad hozzáadni!
- Felhasználás előtti átkeveréshez keverőszáras fúrógép nem használható.
- Vízszintes, illetve közel vízszintes felületek burkolására kültérben nem javasolt.
- +5°C alatti alaphőmérsékletű és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhattástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, homogén, száraz, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. Az alapfelületet weberprim mozaik (G704) lábazati vékonyvakolat-alapozóval (hígítás nélkül) kenjük át, majd hagyjuk 24 óráig száradni. Extrém nedvszívó alapfelületeknél szükséges lehet két rétegben alkalmazni az alapozót, ekkor a rétegek felhordása között 5-7 órát várjunk. A második réteget hagyjuk 24 óráig száradni a lábazati vakolat felhordása előtt.

FELDOLGOZÁS

Felhasználás előtt az anyagot szükség esetén kézzel keverjük át; keverőszáras fűrógép használata tilos! A vakolathoz vizet nem szabad hozzáadni. A lealapozott, megszáradt felületre a vakolat felhordását egy-másfélszeres szemcsevastagságban végezzük rozsdamentes glettvassal; egy irányban egyenletesen tömörítve, visszanyúlás nélkül és egy irányban elsimítva a vakolatot.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberprim mozaik

Lábazati vékonyvakolat-alapozó