

weberKPS gúz

Cementes gúz



- Könnyen eldolgozható
- Kiváló tapadóképeség
- Kiegyenlíti a nedvszívóképességet



Felhasználásra kész, por alakú, cementkötésű előfröcskölő anyag, nedvszívóképesség kiegyenlítésére, a falazat és a vakolat közötti tapadás erősítésére. Általában ajánlott ásványi falazatokra, külső és belső felületekre (kivéve pórusbeton falazatok).

JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 5-7 kg/m²

Kiadósság: kb. 5,7-8 m²/40 kg zsák

Keverővíz-szükséglet: kb. 0,2 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 8 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: kb. 3 mm
- Tapadószilárdság: $\geq 0,33$ N/mm²
- Páradiffúziós tényező: 5/20
- Kapillaris vízfelvétel: W1
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

P705

Kiszerezés

40 kg/zsák

Raklap mennyiség

30 zsák / 1200 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. Alacsony szilárdságú, vegyes falazatok esetén korrózióálló vakolattartó rabicháló alkalmazása javasolt, dübelelve.

FELDOLGOZÁS

A szárazanyagot fokozatos vízadagolás mellett a gúznál szokásos állagúra keverjük. A sűrűség akkor jó, ha a felhordott friss anyag nem folyik le a falról. A bekevert anyagot 2 órán belül használjuk fel. A szükség szerint előnedvesített felületre a gúzt serpenyővel, egyenletes vastagságban (3-5 mm) elterítve hordjuk fel.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberKPS 141G	Gépi alapvakolat
weberKPS 141K	Kézi alapvakolat
weberKPS profi	Extra alapvakolat
weberKPS 201	Médium alapvakolat
weberKPS 231	Lábazati alapvakolat
weberKPS light	Könnyített alapvakolat
weberKPS terralit	Hőszigetelő alapvakolat