


weberKPS 605

Cementes simítóvakolat



- Kiváló páraáteresztő
- Festhető felületet biztosít
- Kézi felhordásra



Felhasználásra kész, por alakú, ásványi bázisú simítóvakolat cementes alapvakolatokra, illetve régi simítóvakolatok kijavítására, szürke színben.

JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 4-5 kg/m²/3 mm
Kiadósság: kb. 8-10 m²/40 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: 0,26 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 10,5 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: kb. 0,6 mm
- Nyomószilárdság: CSl
- Páradiffúziós tényező: ≤ 8
- Tapadószilárdság: ≥ 0,2 N/mm²
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMII INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kíszerelés	Raklap mennyiség
R605	40 kg/zsák	30 zsák / 1200 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A vakolt alapfelület legyen szilárd, száraz, teherbíró, megfelelően érdes, homogén, egyenletesen nedvszívó, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

FELDOLGOZÁS

A szárazhabarcsot víz fokozatos hozzáadásával keverjük össze, a felhordás módjának megfelelő sűrűség eléréséig. Egyszerre több zsák tartalmát keverjük be, és keverőládában tároljuk. A vakolatalapot telítettségig nedvesítsük be, majd próbavakolással ellenőrizzük. Régi vakolatok javításánál használjunk weberKPS primer tapadóemulziót a tapadóképeség fokozására. Az előnedvesített felületre félszáraz állapotban kőműveskanállal vagy kőművesserpenyővel hordjuk fel a simítóvakolatot kb. 3 mm-es vastagságban, majd léccel vagy h-kartecsnivel húzzuk el. A simítóvakolatot saját levében vagy felnedvesítve dörzsöljük el, ill. simítsuk, ügyelve a toldások összemosására.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberKPS 231	Lábazati alapvakolat
weberKPS light	Könnyített alapvakolat
weberKPS 141G	Gépi alapvakolat
weberKPS profi	Extra alapvakolat
weberKPS 141K	Kézi alapvakolat
weberKPS terralit	Hőszigetelő alapvakolat