Termékadatlap

webertherm primer

Vékonyvakolat-alapozó

Feldolgozásra kész, egykomponensű, folyékony vékonyvakolat-alapozó, weberpas vékonyvakolatok, valamint vékonyrétegű nemesvakolatok felületelőkészítésére, nedvszívóképesség kiegyenlítésére és tapadásfokozásra, 5 alapszínben. A vékonyvakolat színárnyalatához ajánlott alapozó színt a színkártyákon a következő módon jelöljük: W – fehér; L – sárga; R – vörös; G – zöld; U – szürke.



- Kiváló tapadásfokozó
- Nedvszívóképesség-kiegyenlítő
- Alapfelületek semlegesítésére



JÓ TUDNI

Anyagigény: 0,1-0,2 kg/m^2
Kiadósság: kb. 50-100 m^2/20 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

- Sűrűség: 1,2-1,3 g/cm^3
- Szárazanyag-tartalom: 33-39 %
- Tűzvédelmi osztály: F

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
G70005	5 kg/vödör	48 vödör / 240 kg
G70020	20 kg/vödör	24 vödör / 480 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felkent alapozót a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

Saint-Gobain Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
rendel@hu.weber | www.hu.weber

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A simított vagy glettelt ásványi alapfelület, illetve a webertherm hőszigetelő rendszerek üvegszövetes glettréteg felülete legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. A nyílászárókat, meglévő burkolatokat, és minden olyan felületi részt, amit nem kezelünk az alapozóval, a kivitelezés során gondosan le kell takarni.

FELDOLGOZÁS

Az anyagot felhordás előtt saját vödrében hígítás nélkül keverjük át. Az anyagot teddyhengerrel vagy festőecsettel a teljes felületen egyszer, teljes telítettségig egyenletesen hordjuk fel. Szükség esetén ismételjük meg az eljárást. Kb. 24 óra várakozás után lehet a vékonyvakolatot felhordani. A szerszámokat, edényeket használat után vízzel azonnal meg kell tiszítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött felületekkel is.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberpas topDRY	Öntisztuló vékonyvakolat
weberpas silicaSOL	Szilikát vékonyvakolat
weberpas aquaSIL	Szilikon vékonyvakolat
weberpas silicon	Prémium szilikon vékonyvakolat
weberpas silicate	Prémium szilikát vékonyvakolat
weberpas 15	Akril vékonyvakolat
weberpas marmolit	Lábazati és díszítővakolat