

weberKPS primer

Tapadóemulzió



- Kiváló tapadásfokozó
- Nedvszívóképesség-
kiegyenlítő
- Alapfelületek
szilárdítására



Feldolgozásra kész, folyékony tapadásfokozó és felületszilárdító adalékanyag, ásványi alapfelületek nedvszívóképességének kiegyenlítésére, alapvakolat ill. simítóvakolat felhordása előtt.

JÓ TUDNI

Anyagigény: 0,25 kg/m²

Kiadósság: kb. 60 m²/15 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

- Sűrűség: 0,7-0,8 g/cm³
- Tapadószilárdság: 2,8-3,5 N/mm²
- Tűzvédelmi osztály: F

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
H70605	5 kg/vödör	48 vödör / 240 kg
H70615	15 kg/vödör	16 vödör / 240 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felkent alapot a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. A nyílászárókat, meglévő burkolatokat, és minden olyan felületi részt, amit nem kezelünk az alapozóval, a kivitelezés során gondosan le kell takarni.

FELDOLGOZÁS

Az anyagot felhordás előtt saját vödrében hígítás nélkül, vagy legfeljebb 1:5 arányban vízzel hígítva keverjük át. Az anyagot teddyhengerrel vagy festőecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel, olyan ütemben, hogy a vakolást/simítást még az anyag teljes száradása előtt, tapintásszáraz állapotban kezdhessük meg. Szükség esetén a vakolóhabarcs keverővizeként is lehet alkalmazni a felhígított elegyet. A szerszámokat, edényeket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött felületekkel is.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberKPS 141G	Gépi alapvakolat
weberKPS 141K	Kézi alapvakolat
weberKPS profi	Extra alapvakolat
weberKPS 231	Lábazati alapvakolat
weberKPS 201	Médium alapvakolat
weberKPS light	Könnyített alapvakolat
weberKPS terralit	Hőszigetelő alapvakolat