Termékadatlap

weberprim fluat

Festékalapozó

Feldolgozásra kész vegyszeres oldat vakolatok kezelésére, festési alapok előkészítésére.



- Nedvszívóképesség-kiegyenlítő
- Alapfelület szilárdítására, semlegesítésére



JÓ TUDNI

Anyagigény: 0,2-0,4 kg/m^2
Kiadósság: kb. 35-75 m^2/15 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

- Sűrűség: 1-1,1 g/cm^3
- Vakolaterősítő hatás: 0,15 -> 0,27 N/mm^2
- Tűzvédelmi osztály: F

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
H70305	5 kg/vödör	48 vödör / 240 kg
H70315	15 kg/vödör	16 vödör / 240 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felkent alapozót a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

Saint-Gobain Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
rendel@hu.weber | www.hu.weber

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. A nyílászárókat, meglévő burkolatokat, és minden olyan felületi részt, amit nem kezelünk az alapozóval, a kivitelezés során gondosan le kell takarni. A vakolatról a laza felületi részeket és málló festékmaradványokat el kell távolítani.

FELDOLGOZÁS

Az anyagot felhordás előtt saját vödrében hígítás nélkül keverjük át. Az anyagot teddyhengerrel vagy festőecsettel a teljes felületen egyszer, teljes telítettségig egyenletesen hordjuk fel. Minimum 24 óra várakozás után lehet szilikát- vagy szilikonkötésű felületképzőket alkalmazni. A szerszámokat, edényeket használat után vízzel azonnal meg kell tiszítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött felületekkel is.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberton silicon	Szilikon homlokzatfesték
weberton silicate	Szilikát homlokzatfesték műemlékekre
weberton topDRY	Öntisztuló homlokzatfesték
weberKPS 605	Cementes simítóvakolat