

weber.prim 801

Kültéri diszperziós alapozó



Diszperziós alapozó, kül- és beltéri alkalmazásra, nedvszívó alapok előzetes kezelésére, nedvszívóképesség kiegyenlítésére és tapadás fokozására. Lúgálló, szappanosodásálló, pormegkötő és víztaszító. Ideális vakolattal, csempe- és burkolólap-ragasztóval, aljzatkiegyenlítővel vagy esztrichkel kezelt felületek előkészítésére.

JÓ TUDNI

- Anyagigény: kb. 0,15-0,25 kg/m², alapfelülettől függően
- Kiadósság: 8-13 m²/1 l kanna (1:1 vízzel hígítva)

TECHNIKAI ADATOK

- Bedolgozási hőmérséklet: min. 5 °C
- Száradási idő: 0,5-12 óra (függ a hőmérséklettől és páratartalomtól)

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kíszerelés	Raklap mennyiség
DE101044 weber.prim 801 alapozó 1l	1 l/kanna	120 kanna / 120 l
DE101046 weber.prim 801 alapozó 10l	10 l/kanna	60 kanna / 600 l
DE101045 weber.prim 801 alapozó 5l	5 l/kanna	90 kanna / 450 l



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható.
- A frissen felhordott anyagot közvetlen napsütéstől, csapadéktól és szennyeződésektől óvni kell.
- Gipsz alapú aljzatok esetében mindig kövesse az aljzat gyártójának utasításait.
- A kalcium-szulfát esztrichek esetén az alapozó minimum 12 óra elteltével burkolható.
- A termék eredeti csomagolásban, magas hőmérséklettől és fagytól védve a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

- Bel- és kültéri felhasználásra
- Oldószermentes
- Egykomponensű
- Széleskörben alkalmazható



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Alkalmazható gipszvakolat, gipszkarton- és gipszrost építőlemezek, pórusbeton, ásványi alapú vakolat, szálcementlap, beton, falazat, cementesztrich és kalcium-szulfát esztrich alapozására. Alkalmazható továbbá falazatok és csiszolt-betonfelületek alapozására bitumenes vízszigetelés felhordása előtt.

Megővja a csemperagasztót a gyors kiszáradástól, ezzel javítva a ragasztó nyitott idején és a tapadásán.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. Minden esetben figyelembe kell venni a burkolólap-gyártó előírásait. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

FELDOLGOZÁS

Az anyag felhasználásra kész, de szükség esetén legfeljebb 1:1 arányban vízzel hígítható.

Erősen nedvszívó felületek esetében legalább két réteg felhordása javasolt, „nedves a nedvesre” technológiával.

Az alapozót géppel, teddy-, vagy lakkhengerrel, esetleg ecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel. Az alapfelület típusától függően 0,5-12 órát hagyjuk száradni. Az aljzatkiegyenlítés vagy ragasztás megkezdhető, ha a felület tapintásszárazzá válik.

Az alapozó felhordását követő 48 órában el kell kezdeni a következő munkafázist, ennek hiányában az anyag felhordását meg kell ismételni.

A szerszámokat a munka befejeztével azonnal tisztítsa meg tiszta vízzel!

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberniv profi	Önterülő aljzatkiegyenlítő
weberniv EXTra	Szálerősített önterülő aljzatkiegyenlítő
webercol pro comfort SI	Csökkentett kiporzású csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol promax SI	Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol promax	Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol marmo plus	Fehér csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol plus D	Csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol standard	Csemperagasztó
webercol FLEX SI	Extra flexibilis burkolólap-ragasztó XL lapokhoz