

webercol promax

Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó



- Könnyített, extra kiadós
- Közepes méretű kerámia- és greslapokhoz
- Fokozott igénybevételű felületekre
- Hosszú nyitott idejű
- Csökkentett lecsúszási hajlamú



Emelt minőségű, könnyített burkolólap-ragasztó fokozott igénybevételre, közel 50% extra kiadósággal. Ajánlott bel- és kültérben, cement- és mész-cement kötésű felületekre, webercol bondprimerrel alapozott gipsz vagy anhidrit aljzatokra, nedves helyiségekbe; kerámia- és kőporcelán (gres) lapok, valamint elszíneződésre nem hajlamos természetes és műkövek ragasztására. Kifejezetten ajánlott közepes méretű (max. 1600 cm²), alacsony nedvszívóképességű burkolólapok ragasztására. Besorolása: C2TE

JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 1,4-4,2 kg/m² lapmérettől függően

Kiadósság: 4,1-12 m²/17 kg zsák

Keverővíz-szükséglet: 0,48 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 8,16 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: kb. 0,6 mm
- Fazékidő: 1,5-2 óra
- Pihentetési idő: 4-5 perc
- Nyitott idő: 30 perc
- Korrigálhatósági idő: kb. 10 perc
- Kötésidő/fugázhatóság: kb. 24 óra
- Terhelhetőség: kb. 1 hét
- Tűzvédelmi osztály: E

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
F677	17 kg/zsák	48 zsák / 816 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alaph felületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A burkolt felületet 24 órán belül nem érheti fagy.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. A porózus, erősen nedvszívó, főként cement- és mész-cement kötésű alapoknál webercol primer alapozó alkalmazása szükséges. Kevésbé vagy nem nedvszívó, valamint gipszes és anhidrit alapfelületekre webercol bondprimer tapadóhíd alkalmazása ajánlott.

FELDOLGOZÁS

A szárazanyagot tiszta vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze. A keverést érdemes alacsony fordulatszámú fűrőgépbe erősített keverőszárral vagy keverőgéppel végezni. A bekevert anyagot kb. 5 perc pihentetés után ismét keverjük át. A bekevert anyagot a ragasztásos technológiának megfelelően fogazott glettvassal hordjuk fel a megtisztított, alapozóval előkezelt felületre. A jobb beágyazódás érdekében (900 cm² lapméret felett) ajánlott a kétoldalas ragasztásos technika alkalmazása: ragasztás előtt a burkolólapot is kenjük meg vékonyan csemperagasztóval. A burkolólapokat enyhén eltolva rakjuk be a ragasztóhabarcs-ágyba. A beállított bordázott ragasztóágy vastagsága a burkolólapon gyakorolt megfelelő nyomás esetén körülbelül a felére csökken, megfelelő mértékű felületi tapadást eredményezve. A megfelelő fugaméret kialakításához használjunk fugakereszteket. Az elkészült burkolat fugázásához használjuk a webercolor comfort flexibilis fugázóanyagot, webercolor SIL szaniter szilikonnal.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

webercolor SIL	Szilikon fugázó
webercol primer	Hidegburkolási alapozó
webercol bondprimer	Tapadóhíd
webercolor comfort	Cementes fugázó