

webercolor comfort

Cementes fugázó



Flexibilis, cementtartalmú fugázóanyag beltérre és kültérre, fal- és padlóburkoló lapokhoz, 1-6 mm fugaszélességig, alacsony vízfelvétellel, ideális kötési idővel. 23 színben elérhető. MSZ-EN 13888 szerinti besorolása: CG2AW

JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 0,3-0,5 kg/m² (a burkolólap méretétől és a fugaszélességtől függ)

Kiadósság: kb. 10-15 m²/5 kg zsák

Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 1,5 liter/5 kg zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Fazékidő: kb. 1 óra
- Járható: kb. 24 óra után
- Kopásállóság: $\leq 1000 \text{ mm}^3$
- Hajlítószilárdság fagyasztás-olvasztás ciklus után: $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
- Nyomószilárdság fagyasztás-olvasztás ciklus után: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Zsugorodás: $\leq 2 \text{ mm/m}$
- Csökkentett vízfelvétel 30 perc után: $\leq 2 \text{ g}$
- Csökkentett vízfelvétel 240 perc után: $\leq 5 \text{ g}$
- Tűzvédelmi osztály: A1

- Flexibilis
- Vízlepergető
- Extra krémes állagú
- Könnyen és gyorsan bedolgozható
- Padlófűtésre is alkalmazható



KERESKEDELMII INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kíszerelés	Raklap mennyiség
CZ02 + színekód	2 kg/zsák	288 zsák / 576 kg
CZ05 + színekód	5 kg/zsák	144 zsák / 720 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felhordott anyagot a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A fóliázott termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 2 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fugázás elkezdése előtt tisztítsuk meg a fugahézagokat a ragasztómaradéktól, távolítsuk el a fugakereszteket. Ellenőrizzük a burkolat fugázhatóságát. A ragasztóágyban lévő esetleges maradéknedvesség, valamint az egyenetlen fugahézag magasságok foltosodást okozhatnak! A burkolat felületét szintén tisztítsuk meg, ne kerülhessen a fugaanyagba esetleges szennyeződés. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

FELDOLGOZÁS

A fugázóanyagot tiszta vízzel csomómentes, homogén, könnyen kenhető masszává keverjük össze. A bekevert anyagot 5 perces pihentetés után ismét keverjük át. A keverést célszerű vödörben gipszeskanállal kézzel, vagy nagy mennyiség esetén közepes fordulatszámú fűrőgépbe erősített keverőszárral végezni. A bekevert fugázóhabarcsot – a hőmérsékleti viszonyoktól függően – kb. 1 órán belül fel kell használni. A megkevert fugázóanyagot gumis simítóval kenjük fel a felületre, és átlós irányú dörzsöléssel (kb. 45 fokban) dolgozzuk be a fugahézagokba. A fugákat fugázógéppel is ki lehet tölteni. A fugázóanyag megfelelő meghúzása után, 30 perc elteltével először nedves mosószivaccsal hígítsuk fel a burkolat felületén száradó cementfátyol-réteget, majd kinyomkodott félszáraz mosószivaccsal alakítsuk ki a tiszta fugaképet. Munka közben a szennyeződött, fugázástól független felületeket folyamatosan tisztítsuk.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

webercolor SIL	Szilikon fugázó
webercol pro comfort SI	Csökkentett kiporzású csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol promax SI	Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol plus D	Csempe- és burkolólap-ragasztó
weberrep KB duo	Betonjavító tapadóiszap