

DURSILITE MASTER

Lélegző, vizes bázisú beltéri festék jó fedőképességgel. Ideális nagy felületekhez



plastic
second life

LEÍRÁS

Vizes diszperziós módosított akrilgyanta és válogatott töltőanyag alapú beltéri falfesték professzionális felhasználásra. Kellemesen sima, selymes, matt megjelenést biztosít a felületnek magas fehérségi szinttel. Kiemelkedően **kitűnő fedőképessége** és **magas lélegző képessége**. Ezek a tulajdonságok, valamint a könnyű felhordhatóság alkalmassá teszik beltéri falak és mennyezetek gyors festésére és **ideális nagy felületekre**. Az EN 13300 "Vízbázisú bevonóanyagok és bevonatrendszerek beltéri falakhoz és mennyezetekhez - Osztályozás" európai szabvány szerint a **Dursilite Master** a következő jellemzőkkel bír:

BESOROLÁS AZ MSZ EN 13300 SZERINT

Fedőképesség 6,7 m ² /l anyagszükséglettel (EN ISO 6504-3):	> 98%
Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás (40 ciklus) (EN ISO 11998):	2. osztály
Gloss 85° (EN ISO 2813):	< 70 mikron
Maximális szemcseméret (EN 21524):	4. osztály
	< 5
	nagyon matt
	< 100 mikron
	finom

ELŐNYÖK

- Kitűnő fedőképesség
- Nagymértékben lélegző
- Jó ár/érték arány, kényelem
- Gyorsan és könnyen felhordható, gyorsabb munkavégzés

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Minden **régi, új vagy már festett beltéri felület** festése. Beltéri falakra felhordva a **Dursilite Master** bármely típusú falazatra, vakolatra, simítórétegre és régi festékre tapad, amennyiben az megfelelően elő van készítve.

FELHORDÁSI CIKLUS

Aljzatelőkészítés

A kezelendő felület legyen érlelt, tökéletesen tiszta, stabil és száraz.

Távolítsa el a laza vagy leváló részeket a felületről. Simítsa ki a felület egyenetlenségeit (lyukak, repedések) és javítsa ki a károsodott részeket, hogy megfelelően sík és egyenletes felületet kapjon.

Az alapozó felhordása

Az aljzat típusától függően válassza ki az alapozót: **Malech**, átlátszó akril megfelelően hígítva vagy **Dursilite Base Coat**, színezett akril alapréteg, fehér, vagy a végső színnel megegyező árnyalatban, mely különösen a korlátozott fedőképességű, élénk színek esetében ajánlott.

Várja meg a **Malech** vagy **Dursilite Base Coat** teljes száradását (6-12 óra) és folytassa a **Dursilite Master** alkalmazásával.

A festék felhordása

Hígítsa fel a **Dursilite Master**-t, ügyelve arra, hogy alaposan elkeveredjen; szükség esetén használjon alacsony fordulatszámú keverőgépet.

A **Dursilite Master** felhordható ecsettel, hengerrel vagy szórással két rétegben. Várjon 6-12 órát a rétegek között a páratartalomtól és hőmérséklettől függően, biztosítva, hogy az előző réteg teljesen száraz legyen.

ALJZAT TÍPUSA	ALAPOZÓ termék és hígítás*		FELÜLETKÉPZÉS termék, hígítás* és rétegek száma		
Új felületek cementkötésű, meszes vagy gipszes simítóhabarccsal	Malech	1:1	Dursilite Master	25-35%	2
	Dursilite Base Coat	0 - 10%			
Jó állapotú, már festett felületek (összetartó, jól tapadó és kismértékben nedvszívó)	Malech	1:2	Dursilite Master	25-35%	2
	Dursilite Base Coat	0 - 10%			
Már festett, rossz állapotban levő felületek (krétásodó, nedvszívó)	Malech	1:1	Dursilite Master	25-35%	2
	Dursilite Base Coat	0 - 10%			

*értékek térfogatra

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne hordja fel, ha a hőmérséklet +5°C-nál alacsonyabb, vagy +35°C-nál magasabb.
- Ne hordja fel, ha a páratartalom 85%-nál magasabb.
- Ne hordja fel kültéri felületekre.
- Ne hordja fel nedves felületekre vagy nem teljesen érlelt felületre.

TISZTÍTÁS

Az ecseteket, hengereket és szóróberendezést vízzel tisztíthatja le, mielőtt a **Dursilite Master** megszárad.

KIADÓSSÁG

A kiadósságot nagymértékben befolyásolja az aljzat nedvszívó képessége és érdesség, valamint a választott felhordás módja.

Normál körülmények között a fedőképesség általában **9-11 m² per liter rétegenként**.

KISZERELÉS

A **Dursilite Master** 4 és 14 literes újrahasznosított műanyag vödrökben kapható.

TÁROLÁS

24 hónapig száraz helyen, hőforrástól távol, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten. Fagytól védje.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó információkat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	sűrű folyadék
Szín:	fehér
Sűrűség (EN ISO 2811-1):	kb. 1,65 g/cm ³
Szárazanyag tartalom tömegre vonatkoztatva (EN ISO 3251):	kb. 65%

ALKALMAZÁSI ADATOK

Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Vízzel hígítás:	25-35% térfogatra
Megfelelő eszközök:	ecset, henger, szórás
Javasolt rétegek száma:	2
Várakozási idő a rétegek között:	6-12 óra a páratartalomtól és hőmérséklettől függően
Fedőképesség:	9 - 11 m ² /liter rétegenként

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Vízgőz diffúziós ellenállási tényező, μ -érték (EN ISO 7783):	75
0,15 mm vastag száraz réteg páradiffúziós ellenállása S_D (EN ISO 7783):	0,01 m

KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY

VOC tartalom a készre kevert termékben (fehér) (Európai Direktíva 2004/42/EC):	≤ 10 g/l
VOC kibocsátás – BELTÉRI LEVEGŐ MINŐSÉG:	A+ osztály
Környezetvédelmi terméknyilatkozat - EPD:	S-P-01005

LEED v4.1

MR Építési termék közzététele és optimalizálása - EPD	S-P-01005
EQ Alacsony kibocsátású anyagok	megfelelő

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért. Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

6210-3-2023 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

