



ADEPUR MONO

Az **ADEPUR MONO** egy-komponensű poliuretán ragasztó, amely hőszigetelő táblák különböző aljzatokra ragasztásához alkalmas lapostetőkön.



ISO 9001 és ISO 14001
integrált



A Polyglass tagja a
Zöld Épület Tanácsa



Adds value!

MŰSZAKI LEÍRÁS

Az ADEPUR MONO tartósan rugalmas, könnyen dűzzadó és nagymértékben tapadó egykomponensű poliuretán ragasztó.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az ADEPUR MONO felhordható betonfelületekre, meglévő bitumenes lemezekre, fémre és fára a lapostetőkön. Alkalmos hőszigetelő táblák bitumenes lemezeire vagy a hőszigetelő táblák egymáshoz ragasztására.

Alkalmos a következő szigetelő táblákhoz: expandált polisztirol (EPS) vagy extrudált polisztirol (XPS), poliuretán vagy poliizocianát táblák (PUR/PIR) üvegfátyol vagy alumínium kasírozással. Továbbá expandált perlit alapú táblák, nagysűrűségű kőzetgyapot táblák ragasztására. Szálas szerkezete miatt perlitre és kőzetgyaptra az ADEPUR MONO-t a teljes felületre vigye fel, vagy alkalmazzon kiegészítő mechanikai rögzítést.

Alkalmos a következő aljzatokra: Beton, fa, homok- vagy palaörlemény hintésű bitumenes lemezek, polipropilén geotextíliával kasírozott bitumenes lemezek és acél lemezek.

Nem alkalmas aljzatok: Szintetikus vízszigetelő lemezek, új bitumenes talkummal vagy polietilén/polipropilén filmréteggel bevont lemezek.

ALKALMAZÁSI MÓDOK

A felületek legyenek tiszták, szárazak és olajtól, szennyeződéstől mentesek, összefüggőek és megfelelően szilárdak. Az ADEPUR MONO alkalmazhatókissé mattnedves de nem vizes felületen. A bedolgozást +5°C és +30°C között végezze. Alacsony hőmérséklet esetén felhasználás előtt melegítse fel a terméket meleg vízben, a fémdobozban.

Ez jobb felhordást eredményez. Az aljzat egyenetlensége ne haladja meg az 5 mm-t.

A ragasztó felhordása előtt nincs szükség alapozásra. Hordja fel a ragasztót közvetlenül a kannából párhuzamos sávokban speciális kinyomócsőrrel, kb. 50 g/m mennyiségben. Helyezze a hőszigetelő táblákat közvetlenül a ragasztóra és nyomja le erősen. Négy vagy öt sáv méterenként (200-250 g/m²) általában megfelelő a legtöbb felületre. A széleken hordjon fel 400 g/m²-t; a tető sarkainál, ahol legerősebb a szélhatás hordjon fel kb. 500 g/m²-t.

Ne alkalmazza a ragasztót annál nagyobb felületen, mint amit le tud fedni a polimerizációs időn belül. A táblákat a termék polimerizációja előtt helyezze el. Azelőtt, hogy a termék felületén filmréteg képződne. A kikeményedés függ páratartalomtól, az aljzat- és környezeti hőmérséklettől. A kikeményedés 60 perc alatt megy végbe. A ragasztó teljes kötésiideje 24 óra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MEGJELENÉS	viszkózus folyadék
SZÍN	világos sárga
SZÁRAZANYAG TARTALOM	100%
VISZKOZITÁS CPS	4,000
FILMRÉTEG KÉPZŐDÉS (NYITOTT IDŐ)	+10 °C-on 15 perc +20 °C-on 7 perc +30 °C-on 4 perc (60% P.T.)
MŰKÖDÉSI HŐTARTOMÁNY	-30 °C-tól +100 °C-ig (kikeményedett termékénél)
ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 °C-tól +30 °C-ig

ÁTLAGOS ANYAGSZÜKSÉGLET SÍK ALJZATON	TETŐFELÜLETEK	MENNYISÉG
	Középső rész	250 gr/m ²
	Széleken	400 gr/m ²
	Sarkoknál	500 gr/m ²
ÁTLAGOS ANYAGSZÜKSÉGLET TRAPÉZLEMEZ ALJZATON	TETŐFELÜLETEK	MENNYISÉG
	Középső rész	300 gr/m ²
	Széleken	500 gr/m ²
	Sarkoknál	700 gr/m ²

A táblázatban megadott anyagmennyiségek javaslatok, és maximum 15 m magas épület esetén érvényesek.

A megadott értékek laborban mért adatok. A valós kivitelezés során a hőszigetelő táblák ragasztása nagymértékben függ a környezeti tényezőktől: a hőmérséklettől, a páratartalomtól és az aljzat típusától.

KISZERELÉSI EGYSÉG, TÁROLÁS ÉS A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

KISZERELÉS	6,5 kg-os fém kanná
TÁROLÁS	12 hónapig száraz, rossz időjárástól és közvetlen UV-sugárzástól távol, +5°C és +25°C hőmérséklet között
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Triklórétán vagy metil-klorid.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kerülje el a bőrrel és szemmel érintkezést. Ha bőrre kerül, öblítse le azonnal nagy mennyiségű szappanos vízzel. Ha szembe kerül, mossa ki nagy mennyiségű vízzel. Baleset esetén forduljon orvoshoz. Izocianátot tartalmaz, ami allergies reakciókat okozhat. További információt a Biztonsági adatlap tartalmaz.

TŰZ: Tűz esetén habbal, porral, széndioxidral vagy homokkal oltandó; Soha ne használjon vízsugarat.



Adds value!

POLYGLASS SPA

Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO - Italy

Head Office: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

Rev. 1-18

SAKEMBEREK
SZÁMARA KÉSZÜLT
TERMÉK.

Az adatok, információk és a javaslatok a POLYGLASS SPA tapasztalatainak eredménye. Bárki, aki a terméket alkalmazza, meg kell győződjen arról, hogy a termék a tervezett felhasználásra alkalmas. Minden esetben a felhasználó felelős a termék használatából származó következményekért, így az esetleges hibás alkalmazás következményeikért is. Kérjük, hogy a műszaki adatlap legutolsó változatát honlapunkon tekintse meg: www.mapei.hu. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal.

A POLYGLASS SPA fenntartja a jogot, termékének vagy műszaki adatlapjának előzetes értesítés nélküli módosítására, amennyiben a termék fejlesztése ezt szükségessé teszi.