

Baumit BetoProtect betonacél védőszer



A termék:	Gyárilag kevert, szerves kötőanyagú betonacél-védőszer		
Tulajdonságok:	Egykomponensű, műanyag adalékokkal javított, gyorsan kötő betonacél-védőszer.		
Felhasználás:	A Baumit BetoProtect betonacél-védőszer feldolgozása igen egyszerű, nem szükséges kvarchomokkal történő beszórása. Az ásványi alkotóelemek és a gyorskötésre alkalmas receptúra alapján kiváló tapadás érhető el acélra, betonra egyaránt.		
Műszaki adatok:	Keverővíz szükséglet:	kb. 0,22 liter/kg	
	Feldolgozási idő:	kb. 90 perc	
	Szín	szürke	
	Minimális rétegvastagság:	1 mm (2 munkamenetben)	
	Anyagszükséglet:	kb. 0,2 kg/fm betonacél, két munkamenetben	
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.		
Tárolás:	Száraz helyen, jól lezárt eredi csomagolásban +8°C - +40°C hőmérsékleten 12 hónapig tárolható.		
Minőségi garancia:	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.		
Kiszerezés:	2 kg-os műanyag vödörben		
Alapfelület:	Az alapfelület vizsgálatát elvégezni. Az alapfelület legyen száraz, por-, fagy-, kivirágzásmentes, teherbíró és laza részekről, olajtól, zsírtól mentes.		
	Megfelel:	Minden építkezésen előforduló ásványi alapfelületre. A rozsdás, korrodálódott acélt rozsdátlanítani szükséges.	
	Alapfelület előkészítés:	A betonacélt meg kell tisztítani a szennyeződésektől, rozsdátlanítani a SA 2 1/2 (ÖNORM/DIN 55928) szerint.	
Keverés:	A vödör teljes tartalmát (2 kg) a megadott mennyiségű vízzel (kb. 0,44 l/2 kg), az elektromos keverővel lassan, egyenletesen 3 percig keverjük, teljesen homogén, csomómentes masszát kell kapjunk. Lehetőség szerint levegőt ne keverünk bele.		

Felhordás:	A már kenhető állagú betonvédőszert ecsettel kétszer a betonacél-felületre felhordjuk. A második réteg csak akkor vihető fel, ha az első réteg már hordképes, azaz kb. 6 óra elteltével. A rétegvastagságnak min. 1 mm-nek kell lennie.
Általános tudnivalók:	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek és adalékok – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást. A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be. Javasolt szerszám: Elektromos keverőgép, ecset.
Biztonsági intézkedések:	Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait. Munkavédelem Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján. A szerszámokat használat után alaposan meg kell tisztítani.